



**Cimar**<sup>®</sup>  
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT  
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com  
www.cimarproduzione.com

BLACKKOTE GOLD (pasta bituminosa impermeabilizzante)

SCHEDA TECNICA

BLACKKOTE GOLD (pasta bituminosa impermeabilizzante)

Data di revisione 18.04.17

#### 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/IMPRESA

Nome commerciale: BLACKKOTE GOLD (pasta bituminosa impermeabilizzante)  
Produttore : Cimar Produzione Sr.l con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.  
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

#### 2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

BLACKKOTE GOLD è una pasta bituminosa impermeabilizzante ad uso universale.  
E' la versione economica del suo fratello maggiore EXTRALARGE, può essere utilizzato come impermeabilizzante per qualsiasi tipo di supporto, sia in orizzontale che in verticale e per l'incollaggio dei pannelli isolanti.  
E' un prodotto all'acqua.  
Resiste ai ristagni d'acqua.

#### 3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Si presenta come una pasta tixotropica, impalpabile di colore scuro, diluibile in acqua.  
Essicca velocemente formando una pellicola lucida con la caratteristica di presentare alta impermeabilità anche in presenza di forti ristagni di acqua.  
Peso specifico =  $1.2 \pm 0,05 \text{ Kg/dm}^3$   
Residuo secco =  $70 \pm 1\%$   
Viscosità a 23°C\* = gel tixotropico  
Contenuto COV come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 140 g/l di prodotto pronto all'uso  
Contenuto di COV nel prodotto: 10 g/l di prodotto pronto all'uso

#### 4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

In superficie: 40 '  
Al tatto: 2 ore  
Apparente completo: 6 ore

#### 5. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ESSICCATO

Allungamento alla rottura: 300%      Flessibilità a freddo: -10 °C

#### 6. ATTREZZATURE

Applicare a rullo, pennello o spruzzo (airless). Le attrezzature possono essere pulite, immediatamente dopo il lavoro con acqua, altrimenti con ragia minerale.



## 7. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

BLACKKOTE GOLD deve essere applicato su superfici pulite, esenti da polvere e prive di parti friabili. Per supporti porosi si consiglia applicazione di un primer bituminoso, a base solvente o base acqua, pronto all'uso. Ad essiccazione avvenuta del primer si procederà alla stesura dei due strati impermeabilizzanti di BLACKKOTE GOLD con consumo totale di 2 Kg/mq. Si consiglia di interporre tra una mano e l'altra il nostro TNT POTENZIO.

## 8. CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare; comunque può essere stimato in 1 Kg/mq per mano; si consigliano due mani.

## 9. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione : 5°C ÷ 30°C  
Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi  
Confezionamento : latte da 5 Kg-10 Kg -18 Kg. Il prodotto teme il gelo.

## 10. AVVERTENZE

Evitare di applicare il prodotto su superfici dove possono verificarsi ristagni d'acqua o superfici umide.  
Applicare il prodotto a temperature superiori +10°C.  
Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada, nebbia.

*Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.*