



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

BLACKKOTE (pasta bituminosa impermeabilizzante)

SCHEDA TECNICA

BLACKKOTE (pasta bituminosa impermeabilizzante)

Data di revisione 4.01.17

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /IMPRESA

Nome commerciale: BLACKKOTE (pasta bituminosa impermeabilizzante)
Produttore : Cimar Produzione Sr.l con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

BLACKKOTE E' una pasta bituminosa impermeabilizzante ad uso universale.
Può essere utilizzata come impermeabilizzante per pareti e coperture, per barriere al vapore nell' isolamento termico, per verniciature protettive di murature da interrare, per l'impermeabilizzazioni di vasche e serbatoi non destinate a contenere acque potabili.
Si può utilizzare per la verniciatura antiumida di pareti esterne.
E' un prodotto all'acqua.
Resiste ai ristagni d'acqua.
E' miscibile in tutte le proporzioni con acqua, sabbia e cemento.
Può essere utilizzato per l'incollaggio dei pannelli isolanti.
Può essere utilizzato per gli innesti in agricoltura.

3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Si presenta come una pasta tixotropica, impalpabile di colore scuro, diluibile in acqua.
Essicca velocemente formando una pellicola lucida con la caratteristica di presentare alta impermeabilità anche in presenza di forti ristagni di acqua.
Peso specifico = $1.1 \pm 0,05 \text{ Kg/dm}^3$
Residuo secco = $45 \pm 1\%$
Viscosità a 23°C* = gel tixotropico
Contenuto COV come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 140 g/l di prodotto pronto all'uso
Contenuto di COV nel prodotto: 5 g/l di prodotto pronto all'uso

4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

In superficie: 30 '
Al tatto: 2 ore
Apparente completo: 6 ore

5. ATTREZZATURE

Applicare a rullo, pennello o spruzzo (airless).

6. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici pulite ed asciutte.

7. DILUIZIONE

Pronto all'uso

8. CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare.

9. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione : 5°C ÷ 30°C
Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi
Confezionamento : latte da 5 Kg-10 Kg -18 Kg

10. AVVERTENZE

Evitare di applicare il prodotto su superfici dove possono verificarsi ristagni d'acqua o superfici umide.
Applicare il prodotto a temperature superiori +10°C.
Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada, nebbia.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.