



**Cimar**<sup>®</sup>  
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT  
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com  
www.cimarproduzione.com

BRILLO (VERNICE ALLUMINIO)	SCHEDA TECNICA
----------------------------	----------------

BRILLO ( Vernice Alluminio)

Data di revisione 04.01.17

#### 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /IMPRESA

Nome commerciale: BRILLO ( Vernice Alluminio)  
Denominazione ulteriore : Vernice alluminio resinoso per membrane bituminose  
Produttore : Cimar Produzione Sr.l con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.  
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

#### 2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

E' una vernice, color alluminio, a base di resine sintetiche a solvente ed a rapida essiccazione. Viene impiegato per proteggere le impermeabilizzazioni bituminose prefabbricate e non, dalle radiazioni ultraviolette e dalle intemperie. Indicata per serbatoi e tubazioni esposti all'esterno.  
Le sue alte proprietà riflettenti sono dovute principalmente ad un'alta percentuale di pasta d'alluminio ed all'utilizzo di solventi puri. Conseguono un notevole abbassamento della temperatura superficiale della membrana bituminosa, che ne allunga la durata nel tempo. Agitare energicamente prima dell'uso.

#### 3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto:Liquido pigmentato medio viscoso  
Peso specifico = 0,8 Kg/dm<sup>3</sup> ±0.05  
Residuo secco = 58 ± 2%  
PH = 4,58  
Viscosità a 23°C\* = 25 sec ± 1 sec.  
\*( con tazza Ford foro n° 4 )  
Emissività all'infrarosso (ASTM C-1471) >0.80 (3M UK Corporate Analytical Services - Report GID 200690)  
Solar Reflectance Index SRI ≥ 90  
Contenuto COV, per Pitture Monocomponenti ad Alte Prestazioni, come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 750 g/l di prodotto pronto all'uso  
Contenuto di COV nel prodotto: 650 g/l di prodotto pronto all'uso

#### 4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

In superficie:10 '  
Al tatto:20'  
Apparente completo: 30 min

#### 5. ATTREZZATURE

Applicare a rullo, pennello o spruzzo (airless).

#### 6. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici pulite ed asciutte. L'applicazione su guaine bituminose in rotoli necessita di un periodo di maturazione di almeno 6 mesi; tanto per ottenere la piena brillantezza del prodotto. Su Extralarge la maturazione, è di 25/30 giorni.

#### 7. DILUIZIONE

E' utilizzato tal quale e/o diluito con max il 5% di solvente per vernici sintetiche

## 8. CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Ca. 0,150- 0,220 lt/m<sup>2</sup> per mano ( le mani consigliate sono 2).

## 9. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Conservare in luogo asciutto e ben ventilato nei suoi contenitori chiusi lontano da fiamme libere e sorgenti di calore.  
Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi  
Confezionamento : latte da 5 lt - 18 lt

## 10. COLORI DISPONIBILI E AVVERTENZE

### Alluminio

Prima di applicare, mescolare il prodotto omogeneizzando l'eventuale fondo nel contenitore (evitare l'uso di apparecchi elettrici).

Applicare solo su superfici con regolare deflusso d'acqua, non applicare su superfici soggette a ristagno d'acqua.

Non applicare su superfici bagnate o umide.

Applicare a temperature comprese fra +5°C e +35°C. Sono da evitare anche le condizioni estreme di caldo e freddo durante l'applicazione in particolare su supporti molto caldi poiché verrebbe accelerato eccessivamente il processo di filmazione della pittura con conseguenze negative sulla coesione e sull'adesione del prodotto al supporto.

Pur essendo prodotti al solvente, non applicare con pericolo di pioggia mentre il film si sta essiccando. Applicare la seconda mano quando la prima mano è perfettamente asciutta.

Non è un prodotto pedonabile, può essere calpestato solo per la saltuaria manutenzione periodica

Applicare la seconda mano quando la prima mano è perfettamente asciutta.

Le superfici bituminose nuove, appena applicate, presentano in genere affioramenti superficiali di idrocarburi che rendono problematica la perfetta adesione del film del rivestimento. Si raccomanda di applicare sui manti solo dopo 6 mesi dalla loro posa

Dopo l'uso ripulire gli attrezzi con acqua ragia.

## 11. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA CEE

Simbolo : Nocivo

Frase R:

R11 Facilmente infiammabile

R20 Nocivo per inalazione

R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione

R66 l'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.

Frase S:

S9 Conservare solo nei contenitori originali in luogo fresco e ben ventilato

S13 conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

S16 Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare

S23 Non respirare gli aerosol

S51 Usare solo in un luogo ben ventilato

S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

S62 in caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore e/o l'etichetta.

S29 Non Gettare i residui nella fognatura

*Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.*