



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

EXTRALARGE ALLUMINATO

SCHEDA TECNICA

EXTRALARGE ALLUMINATO

Data di revisione 04.01.17

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /IMPRESA

Nome commerciale: EXTRALARGE ALLUMINATO

Denominazione ulteriore : Pasta impermeabilizzante bicomponente color alluminio, elastica a base di bitume speciali e pregiati pigmenti alluminio.

Produttore : Cimar Produzione Srl con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.

Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

Extralarge Alluminato è costituito dal seguente kit: 1) latta con il componente "A", di Kg 10; latta da Kg 3.5 il componente "B". I due componenti devono essere semplicemente miscelati tra di loro, versando il contenuto della latta da 3.5 Kg direttamente nella latta di Extralarge Kg 10. Agitare lentamente con un trapano a bassi numeri di giri (importante che i giri siano bassi) e per un tempo tale da omogeneizzare i due componenti, fino a passare dal colore marrone della pasta bituminosa al colore alluminio brillante che è conferito dal componente "B". Si otterrà una guaina bituminosa di color alluminio che potrà essere applicata come seconda mano in tutti i casi in cui si utilizza Extralarge come impermeabilizzante.

Vantaggi dell'utilizzo di Extralarge alluminato come strato finale sull'impermeabilizzazione di Extralarge:

- non c'è bisogno di utilizzare protettivi per proteggere il manto bituminoso, lo strato finale di Extralarge Alluminato forma un film altamente impermeabile flessibile e già protetto con pigmenti alluminio compatibili con l'emulsione bituminosa;

- si ottiene una superficie riflettente ai raggi UV che allunga la vita della guaina bituminosa Extralarge;

- l'ordinaria manutenzione biennale, in specie protezione con vernici acriliche, non è più necessaria, andrà effettuata una ripresa con le nostre vernici alluminio Brillo o Alluminio Eco ogni 4/5 anni; la maggiore durata è data di pigmenti alluminio intrappolati dal manto bituminoso così da mantenere il colore alluminio più a lungo rispetto all'utilizzo di una semplice vernice alluminio;

- risparmio di manodopera per l'applicazione del protettivo sull'impermeabilizzazione bituminosa.

3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO MISCELATO

Aspetto: Pasta tixotropica

Peso specifico = $1.3 \pm 0,05$ Kg/dm³

Residuo secco = $60 \pm 5\%$

Viscosità a 23°C = gel tixotropico

Contenuto COV come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 140 g/l di prodotto pronto all'uso

Contenuto di COV nel prodotto: 17 g/l di prodotto pronto all'uso

4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

In superficie: 30 `

Al tatto: 1 ora

Apparente completo: 8 ore

6. ATTREZZATURE

Applicare a pennello, spatola, rullo o spruzzo (airless).

7. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Applicare sulla prima mano di Extralarge completamente asciutta.

8. Avvertenze

Miscelare a bassi numeri di giri per evitare formazione di gas all'interno del prodotto.

Le prestazioni descritte di Extralarge Alluminato, come ad esempio la flessibilità a freddo e la sua capacità di resistere nelle aree di ristagno, vengono raggiunte alla completa maturazione dello strato impermeabilizzante (dopo circa 15 giorni dall'applicazione).

9. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione : 5°C ÷ 30°C

Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi

Confezionamento : latta da 3.5 Kg e latta da 10 Kg

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.