



**Cimar**<sup>®</sup>  
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H-8I - 84131 Salerno IT  
Tel/Fax 089 302418 - info@cimarproduzione.com  
www.cimarproduzione.com

PRIMER (Primer Bituminoso)

SCHEDA TECNICA

PRIMER (Primer Bituminoso)

Data di revisione 04.01.17

### 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /IMPRESA

Nome commerciale: PRIMER (Primer bituminoso)

Denominazione ulteriore : Primer bituminoso a base di bitume distillato e solventi a rapida essiccazione.

Produttore : Cimar Produzione Sr.l con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.

Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

### 2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

Primer è un promotore di adesione ad alta penetrazione per materiali impermeabilizzanti bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide bituminose e bitume a caldo. Il prodotto è costituito da bitumi distillati in soluzione con solventi ad essiccazione rapida ed aderisce su ogni superficie.

I solventi utilizzati sono prodotti rigenerati.

Primer può essere anche utilizzato come impermeabilizzante di superfici murarie verticali e nella protezione di strutture in legno, tubazioni e strutture metalliche, sia esposte che interrate.

### 3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto:Liquido nero brillante

Peso specifico =  $0,9 \pm 0,05$  Kg/dm<sup>3</sup>

Residuo secco = 35%

Contenuto COV come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 750 g/l di prodotto pronto all'uso

Contenuto di COV nel prodotto: 650 g/l di prodotto pronto all'uso

### 4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

Completa: 2 ore

### 5. ATTREZZATURE

Applicare a spazzolone, rullo, pennello o spruzzo (airless).

### 6. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici pulite ed asciutte.

### 7. DILUIZIONE

Pronto all'uso

### 8. CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Normalmente varia dai 100-300 gr/mq a seconda della superficie.

## 9. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Conservare in luogo asciutto e ben ventilato nei suoi contenitori chiusi lontano da fiamme libere e sorgenti di calore.  
Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi  
Confezionamento : latte da 5 lt - 10 lt - 18 lt

## 10. COLORI DISPONIBILI E AVVERTENZE

Nero

Non utilizzare la fiamma sul prodotto non perfettamente essiccato.

Prodotto infiammabile.

Applicare il prodotto su supporti perfettamente asciutti.

Eeguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudicare l'ancoraggio del prodotto al supporto.

Prima di utilizzarlo leggere attentamente la scheda di sicurezza

*Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.*