



**CIMAR PRODUZIONE surl** 

Stabilimento in via Mecio Gracco 8H/I - 84131 - Salerno

tel. e fax: 089 302418 • www.cimarproduzione.com • info@cimarproduzione.com









Non necessita di protettivo

Costituisce un sistema monolitico

Resiste ai ristagni d'acqua

Garantisce flessibilità fino a -20°C





# IMPERMEABILIZZAZIONI A VISTA

- Solai e coperture pedonabili - Terrazze e balconi

Prima dell'applicazione pulire la superficie eliminando polvere, parti friabili non aderenti, oli. Nel caso di idropulizia attendere la completa asciugatura della superficie. Sulle opere non rifinite prevede una rasatura. Le superfici vanno pretrattate con Membrana Gold versione senza fibre diluita al 35% con acqua, con consumo di 300 gr/m<sup>2</sup>. Applicare poi due mani di Membrana Gold FR con consumo di 1 Kg/m² ciascuna, è indispensabile incrociare le due mani di prodotto.

Membrana Gold FR su terrazza pedonabile

## **APPLICAZIONI SOTTOPAVIMENTO**

- Per impermeabilizzare: vecchi pavimenti, rivestimenti, bagni e docce

Per le applicazioni su vecchi pavimenti o rivestimenti controllare prima lo stato delle fughe, asportare e ripristinare i rivestimenti o le parti di pavimentazione che si presentino in fase di distacco. Il consumo di prodotto sarà di 2 Kg/m² in due mani incrociate. Prima della stesa di Membrana Gold FR su supporto cementizio pretrattare con Membrana Gold versione senza fibre diluita al 35% con acqua, consumo di 300 gr/m²; solo su piastrelle utilizzare in funzione di primer Ultragrip.




stesa del collante su Membrana Gold FR

#### **Avvertenze**

- Applicare a temperature comprese fra i +5°C ed i +35°C.
- Evitare l'applicazione diretta su superfici umide\*\* o in presenza di risalita di umidità o su massetti allegeriti.
- Per applicazioni su supporti cementizi nuovi bisogna attenderne la completa stagionatura.
- Predisporre esalatori di vapore, ove necessario.
- Lo spessore delle singole mani dei prodotti non deve superare 1mm.
- Terminata l'applicazione, l'eventuale appiccicosità residua può essere eliminata con spolvero di cemento
- Gli strati di Membrana Gold FR, laddove non completamente essiccati, vengono danneggiati dall'azione di: pioggia, rugiada e nebbia.
- \*Con il nostro primer inibitore di umido, sarà possibile applicare il sistema anche in tali condizioni limite.


## Applicazione standard

- 1. Membrana Gold diluita al 35% 300 gr/m<sup>2</sup>
- 2. Membrana Gold FR 1 Kg/m<sup>2</sup>
- 3. Membrana Gold FR 1 Kg/m<sup>2</sup>




### Applicazione su piastrelle

- 1. Ultragrip aggrappante 300 gr/m<sup>2</sup>
- 2. Membrana Gold FR 1 Kg/m<sup>2</sup>
- 3. Membrana Gold FR 1 Kg/m<sup>2</sup>



#### Applicazione sottopavimento

- 1. Membrana Gold diluita al 35% 300 gr/m<sup>2</sup>
- 2. Membrana Gold FR 1 Kg/m<sup>2</sup>
- 3. Membrana Gold FR 1 Kg/m<sup>2</sup>
- 4. Colla per pavimento (classe C2 superiori)



\*L'assicurazione è gratuita per tutti i lavori di estensione superiore ai 400 m² sottopavimento Applicare con spatola gommata o d'acciaio Prima di ogni applicazione consultare necessariamente la scheda tecnica















