produzione s.u.r.l.
Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

COPPER (Vernice Rame) SCHEDA TECNICA

Data di revisione 19.09.19

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PRODUTTORE

Nome commerciale: COPPER (Vernice Rame)
Denominazione ulteriore : (Vernice rame riflettente per membrane bituminose)
Produttore : Cimar Produzione Surl con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

Copper è una vernice color rame, a base di resine stirolo acriliche a rapida essiccazione, utilizzata per proteggere le impermeabilizzazioni bituminose dalle intemperie e dalle radiazioni ultraviolette.
Essendo un prodotto riflettente, abbassa la temperatura superficiale della membrana con il risultato ultimo di diminuire l'invecchiamento termico. Agitare energicamente prima dell'uso. Ha una valenza decorativa di particolare pregio, segue il medesimo invecchiamento della lamina di rame.

3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto: Liquido medio viscoso
Peso specifico = 0,8 ± 0,05 Kg/dm^3
Residuo secco = 60 ± 1%
Viscosità a 23°C* = 25 ± 1 sec.
**(con tazza Ford – foro n.4)*
Contenuto COV come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 140 g/l di prodotto pronto all'uso
Contenuto di COV nel prodotto: 5 g/l di prodotto pronto all'uso

4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

In superficie:15 '
Al tatto:30'
Apparente completo:1 ora

5. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici pulite ed asciutte. Non applicare su superfici ove possano verificarsi ristagni d'acqua. Attendere la stagionatura di nuove membrane bitume-polimero (minimo tre mesi) prima di procedere alla verniciatura con COPPER in quanto l'affioramento degli oli in esse contenute potrebbero causare il distacco del prodotto o zone con variazioni di colore.

6. DILUIZIONE

Pronto all'uso

7. CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Il consumo è stimato in ca. 200 –300 g/mq.

8. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione : 5°C ÷ 30°C. Il prodotto teme il gelo.
Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi
Confezionamento : latte da 18-5 Lt

9. COLORI DISPONIBILI E AVVERTENZE

Rame

Applicare solo su superfici con regolare deflusso d'acqua, non applicare su superfici soggette a ristagno d'acqua. Non applicare su superfici bagnate o umide. Non utilizzare per vasche, scantinati o canali soggetti a forti controspinte d'acqua o acqua in pressione. Applicare a temperature comprese fra +5°C e +35°C. Sono da evitare le condizioni estreme di caldo e freddo durante l'applicazione. Non applicare quando la temperatura potrebbe scendere sotto i +5°C durante l'essiccazione del film di pittura. Non applicare su supporti molto caldi poiché verrebbe accelerato eccessivamente il processo di filmazione della pittura con conseguenze negative sulla coesione e sull'adesione del prodotto al supporto. Applicare la seconda mano quando la prima mano è perfettamente asciutta. Non è un prodotto pedonabile, può essere calpestato solo per la manutenzione periodica. Le superfici bituminose nuove, appena applicate, presentano in genere affioramenti superficiali di idrocarburi che rendono problematica la perfetta adesione del film del rivestimento. Si raccomanda di applicare sui manti solo dopo 3 mesi dalla loro posa. Dopo l'uso ripulire gli attrezzi con acqua e, qualora il prodotto si fosse essiccato, si consiglia di rimuoverlo con acqua ragia.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.