



Cimar[®]
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

CoverGold (Vernice Acrilica qualità extra)

SCHEDA TECNICA

Cover Gold (Vernice Acrilica)

Data di revisione 20.09.19

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PRODUTTORE

Nome commerciale: Cover Gold (Vernice Acrilica)
Denominazione ulteriore : (Pittura acrilica in emulsione acquosa per la protezione dei manti bituminosi)
Produttore : Cimar Produzione Surl con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

Cover Gold è una pittura a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa, utilizzata per proteggere dai raggi ultravioletti i manti bituminosi impermeabilizzanti. Il prodotto viene anche utilizzato con ottimi risultati sul calcestruzzo. **Grazie al suo elevato contenuto di resina e pigmenti è un prodotto di elevata coprenza e di lunga durata.**

3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto:Liquido pigmentato medio viscoso
Peso specifico = $1,2 \pm 0,05$ Kg/dm³
Residuo secco = $60 \pm 5\%$
PH = 9,4
Viscosità a 23°C* = 12000 ± 2000 cps.
*(con viscosimetro Brookfield dotato di girante n° 4 a velocità 5)
VOC (g/l) 0,60

4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

In superficie:15 '
Al tatto:20'
Completo:1 ora

5. ATTREZZATURE

Applicare a rullo, pennello o spruzzo (airless).

6. SUPPORTO E MODALITA' DI APPLICAZIONE

Superfici pulite ed asciutte. Non applicare su superfici ove possano verificarsi ristagni d'acqua. Attendere la stagionatura di nuove membrane bitume-polimero (minimo tre mesi) prima di procedere alla verniciatura con COVERGOLD in quanto l'affioramento degli oli in esse contenute potrebbero causare il distacco del prodotto o zone con variazioni di colore. E' preferibile primerizzare i supporti con COVERGOLD diluito con il 20 % di acqua. Dopo asciugatura del primer proseguire con le due mani tal quali.

7. DILUIZIONE E CONSUMO

Diluire al max 20% di acqua. Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare.

8. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione : 5°C ÷ 30°C
Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi
Confezionamento : latte da 20 Kg

9. COLORI DISPONIBILI

Bianco, rosso, verde e grigio, giallo e azzurro.
Sono disponibili altri colori a richiesta (per ordine minimo di 1000 Kg).

10. AVVERTENZE

Il prodotto teme il gelo
Applicare solo su superfici con regolare deflusso d'acqua, non applicare su superfici soggette a ristagno d'acqua.
Non applicare su superfici bagnate o umide.
Non utilizzare per vasche, scantinati o canali soggetti a forti contropinte d'acqua o acqua in pressione. Applicare a temperature comprese fra +5°C e +35°C. Sono da evitare le condizioni estreme di caldo e freddo durante l'applicazione. Non applicare quando la temperatura potrebbe scendere sotto i +5°C durante l'essiccazione del film di pittura. Non applicare su supporti molto caldi poiché verrebbe accelerato eccessivamente il processo di filmazione della pittura con conseguenze negative sulla coesione e sull'adesione del prodotto al supporto.
Non applicare con elevata umidità o con pericolo di pioggia mentre il film si sta essiccando.
Applicare la seconda mano quando la prima mano è perfettamente asciutta.
Non è un prodotto pedonabile, può essere calpestato solo per la manutenzione periodica.
Dopo l'uso ripulire gli attrezzi con acqua e, qualora il prodotto si fosse essiccato, si consiglia di rimuoverlo con acqua ragia

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.