produzione s.u.r.l.
Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

FinGRIP Fissativo Acrilico SCHEDA TECNICA

Data di revisione 23.09.19

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /IMPRESA

Nome commerciale: FinGRIP Fissativo Acrilico
Denominazione ulteriore : fissativo per superfici murali a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa.
Produttore : Cimar Produzione Surl con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

E' un fissativo uniformante e consolidante per superfici murali esterne ed interne a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta cementizia, calce, malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso per interni, vecchie pitture o rivestimenti.

3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto:Liquido a bassa viscosità
Peso specifico = 1 gr/ml
Residuo secco = 45 ± 1%

4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

Al tatto:30'
Apparente completo: 4-6 ore
Sovraverniciabilità: 4-6 ore

5. ATTREZZATURE

Applicare a rullo a pelo, pennello e a spruzzo (airless).

6. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici interne a base gesso: eseguire eventuali stuccature previo consolidamento con FinGrip. Attendere 24 ore e carteggiare se necessario. Riapplicare FinGrip.
Superfici murali nuove e stagionate: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto. Effettuare eventuali rappezzi e/o rasature con materiali compatibili e lasciare stagionare.
Vecchie pitture e rivestimenti sfarinanti : verificare preventivamente che siano ben ancorati al fondo. Asportare eventuali piccole parti non ancorate, pulire da polvere e sporcizia. Effettuare eventuali stuccature con materiali idonei previo consolidamento della parte con FinGrip e lasciare stagionare.
FinGrip non è indicato qualora si debbano fissare superfici sverniciate con sverniciatore o similari. Il sottofondo deve essere asciutto e pulito, nonché esente da oli, grassi, residui di pitture ed altre parti asportabili.

7. DILUIZIONE

Volume Diluente: da 1:5 a 1:10 a secondo dell'assorbimento del muro. Per supporti molto porosi si consiglia di applicare il prodotto più concentrato.

8. CONSUMO E IMMAGAZZINAMENTO

Il consumo è di circa 0.100 Lt/mq. Temperatura di conservazione : 5°C – 30°C Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi Confezionamento : taniche da Lt 5 e Lt 2.

9. CONSIGLI PRATICI

Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5º C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione

11. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA CEE

D.M 28/01/92
D.Lvo 3/2/1997 n° 52. D.Lvo 16/7/1978 n° 285 e successivi aggiornamenti (Classificazione ed Etichettatura):
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi della Direttiva 88/379/CEE e successivi aggiornamenti.
Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo Direttiva 2004/42/CE;
Contenuto massimo di COV 4 g/l (dir. 2004/42/CE) Valore limite UE di COV (cat. BA/ g) 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione surl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.