



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

PAVIALL (rivestimento sintetico per pavimentazioni)

SCHEDA TECNICA

PAVIALL (rivestimento sintetico per pavimentazioni)

Data di revisione 04.01.17

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /IMPRESA

Nome commerciale: PAVIALL (rivestimento sintetico per pavimentazioni)

Denominazione ulteriore : (Pittura acrilica in emulsione acquosa per la rifinitura calpestabile).

Produttore : Cimar Produzione S.r.l con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.

Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

PAVIALL è un rivestimento a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa particolarmente resistente all'usura meccanica e agli agenti atmosferici. E' indicato per la rifinitura di pavimentazioni ed in generale per superfici non soggette a particolare traffico pedonale.

Per pavimentazioni commerciali, anche di notevole estensione, fontane e vasche, è consigliata l'applicazione di PAVIALL in abbinamento al POLISUPER, guaina poliuretanica trasparente. POLISUPER filma sullo strato di PAVIALL creando una barriera impermeabile all'acqua e altamente calpestabile.

3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO PAVIALL

Aspetto:Liquido pigmentato medio viscoso

Peso specifico = $1,7 \pm 0,05 \text{ Kg/dm}^3$

Residuo secco = $68 \pm 1\%$

Contenuto COV: 5 g/l di prodotto pronto all'uso

4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR di PAVIALL

In superficie:15 ' Al tatto:30'

5. ATTREZZATURE

Applicare a spatola gommata o rullo.

6. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE E COLORI

Superfici pulite ed asciutte. Bianco, rosso,verde, grigio, giallo e azzurro.

7. CONSUMO

Il consumo di PAVIALL è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Comunque il consumo totale è stimato in circa 500-600 gr per m² in due mani di prodotto.

Per il consumo di POLISUPER, quando i supporti sono altamente calpestabili, si consiglia l'applicazione in due mani con consumo di 250 gr/mq per ciascuna mano (consumo totale 500gr/mq).

Su supporti bituminosi applicare come primer il nostro PRIMER C o PAVIALL diluito al 20% con acqua.

8. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione : 5°C ÷ 30°C

Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi

Confezionamento : latte da 20 Kg

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.