



Cimar[®]
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

PRIMER 70 metri GOLD (Vernice Bituminosa)

SCHEDA TECNICA

PRIMER 70 metri GOLD (Vernice Bituminosa)

Data di revisione 23.09.19

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PRODUTTORE

Nome commerciale: PRIMER 70 metri GOLD (Vernice bituminosa)
Denominazione ulteriore : Vernice bituminosa a base di bitume ossidato e solventi puri a rapidissima essiccazione
Produttore : Cimar Produzione Surl con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

Primer 70 metri Gold è un promotore di adesione ad alta penetrazione per materiali impermeabilizzanti bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide bituminose e bitume a caldo. Il prodotto è costituito da bitumi ossidati in soluzione con solventi di prima scelta (non rigenerati) a rapidissima essiccazione ed aderisce su ogni superficie. I solventi utilizzati non contengono, nemmeno in minima percentuale clorurati.
Primer 70 metri Gold può essere anche utilizzato come impermeabilizzante di superfici murarie verticali e nella protezione di strutture in legno, tubazioni e strutture metalliche, sia esposte che interrate.

3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto: Liquido nero brillante
Peso specifico = $0.9 \pm 0,05 \text{ Kg/dm}^3$
Residuo secco = $55 \pm 1\%$
Contenuto COV come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 750 g/l di prodotto pronto all'uso
Contenuto di COV nel prodotto: 650 g/l di prodotto pronto all'uso

4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

In superficie: 10 min
Al tatto: 20 min

5. ATTREZZATURE

Applicare a spazzolone, pennello, rullo o spruzzo (airless).

6. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici pulite ed asciutte.

7. DILUIZIONE

Pronto all'uso

8. CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Normalmente varia dai 100-300 gr/mq a seconda della superficie.

9. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Conservare il luogo asciutto e ben ventilato nei suoi contenitori chiusi lontano da fiamme libere e sorgenti di calore.
Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi
Confezionamento : latte da 18 lt

10. COLORI E AVVERTENZE

Nero

Non utilizzare la fiamma sul prodotto non perfettamente essiccato.

Prodotto infiammabile.

Applicare il prodotto su supporti perfettamente asciutti.

Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudicare l'ancoraggio del prodotto al supporto.

Prima di utilizzarlo leggere attentamente la scheda di sicurezza

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione surl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.