



Cimar[®]
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

PRIMER 70 metri ECO (Primer Bituminoso all' Acqua)

SCHEDA TECNICA

Data di revisione 23.09.19

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PRODUTTORE

Nome commerciale: PRIMER 70 metri ECO (Primer bituminoso all'acqua)
Denominazione ulteriore : Primer bituminoso a base di bitume e acqua
Produttore : Cimar Produzione Surl con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

Primer 70 metri Eco è un promotore di adesione in emulsione acquosa per materiali impermeabilizzanti bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide bituminose e bitume a caldo con una ottima adesione su ogni tipo di superfici.
Il prodotto è costituito da bitumi emulsionabili selezionati, acqua ed additivi che ne consentono una essiccazione più rapida.

3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto: Liquido marrone scuro medio viscoso
Peso specifico = $0.9 \pm 0,05 \text{ Kg/dm}^3$
Contenuto COV come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 30 g/l di prodotto pronto all'uso
Contenuto di COV nel prodotto: 10 g/l di prodotto pronto all'uso

4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

In superficie: 45 ' Al tatto: 1 ora e 30 '
Apparente completo: 2 ore e 30 '
Tempi di ripresa: 4 ore L'essiccazione è variabile in funzione della temperatura esterna.

5. ATTREZZATURE

Applicare a spazzolone, pennello o spruzzo (airless). Si consiglia di immergere gli attrezzi stessi nel diluente anche durante l'uso per impedire che i residui di prodotto si secchino rendendoli inutilizzabili. Per la pulizia degli attrezzi utilizzare gasolio o altri diluenti comuni (sintetico, acqua ragia, toluolo).

6. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici pulite ed asciutte. Prima dell'applicazione dello strato successivo, verificare che il prodotto sia ben asciutto.

7. CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Normalmente varia da : 150-300 g/m².

8. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione : 5°C ÷ 30°C
Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi
Confezionamento : latte da 18 lt

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione surl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.