



Cimar[®]
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

Primer C (Collante Acrilico)

SCHEDA TECNICA

Data di revisione 23.09.19

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /IMPRESA

Nome commerciale: Primer C (Primer Acrilico)
Denominazione ulteriore : Collante trasparente a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa.
Produttore : Cimar Produzione Surl con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

Primer C è un collante a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa per l'incollaggio di pannelli isolanti in polistirolo e polistirene su cartongesso. Può anche essere utilizzato come primer su superfici cementizie prima dell'utilizzo su di esse di prodotti cementizi (pareti in CLS di getto o prefabbricate ecc.) prima dell'applicazione di finiture a base di gesso. Può essere utilizzato anche per fissare la graniglia ceramizzata e l'ardesia delle membrana bituminose e delle tegole bituminose.

E' il prodotto ideale da applicare prima della posa di guaine liquide acriliche CIMAR.

3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto: Liquido a bassa viscosità
Peso specifico = $0,9 \pm 0,07 \text{ Kg/dm}^3$
Residuo secco = $25 \pm 1\%$
Viscosità a 23°C* = $2000 \pm 1000 \text{ mPa.s}$
*(con viscosimetro Brookfield dotato Mod RVT - 20 giri/minuto a 20 °C, girante n° 5)
Contenuto COV come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 30 g/l di prodotto pronto all'uso
Contenuto di COV nel prodotto: 0.5 g/l di prodotto pronto all'uso

4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

In superficie: 15 ' Al tatto: 30' Apparente completo: 1 ora

5. ATTREZZATURE

Applicare a rullo, pennello o spruzzo (airless). Pronto all'uso

6. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Il sottofondo deve essere asciutto e pulito, nonché esente da oli, grassi, residui di pitture ed altre parti asportabili.
Può essere stimato in circa 150-300 gr/mq a seconda del supporto.

7. CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare.

8. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione : 5°C ÷ 30°C Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi Confezione : latte da Lt 18

9. AVVERTENZE

Si applica su sottofondi asciutti, privi di polvere, parti friabili, grassi e da oli di sformatura. La stesura del prodotto non può essere effettuata se la temperatura è inferiore a +5°C. Si consiglia di verificare che il sottofondo, oppure il materiale da applicare, abbia un elevato indice di assorbimento, per permettere l'essiccazione dell'adesivo.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione surl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.