



Cimar
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

ALLUMIONIO ECO (Peinture Aluminium à base d'eau)

FICHE TECHNIQUE

Date de révision 23.09.19

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRODUCTEUR

Nom commercial: ALLUMINIO ECO (Peinture Aluminium à base d'eau)
Dénomination ultérieure : (Peinture aluminium synthétique pour membranes bitumineuses)
Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy.
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 (0)89.302418

2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATION

C'est une peinture de couleur aluminium à base de résines de styrène acryliques en émulsion aqueuse et de pâte d'aluminium. L'utilisation d'un pourcentage élevé de pâte d'aluminium et la qualité particulièrement élevée des pâtes lui-même donnent au produit une brillance telle qu'il peut être considéré à égalité avec le produit similaire au solvant. Il est à noter que le produit solvant présente des inconvénients importants, tant d'un point de vue écologique, tant pour le transport que pour le stockage. Il est utilisé pour protéger l'étanchéité bitumineuse contre les rayons ultraviolets et les intempéries.

3. IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Apparence: Liquide pigmenté moyen visqueux
Densité = $0,9 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$
Résidu sec = $41 \pm 1\%$
PH = 8.0
Viscosité à 23°C * = $11000 \pm 2000 \text{ cps}$.
* (avec un viscosimètre Brookfield équipé d'un mobile n°4 tournant à la vitesse 5)
Teneur en COV comme prévue par le décret législatif du 27/05/2006 n° 161: 140 g/l de produit prêt à l'emploi
Teneur en COV dans le produit: 5 g/l de produit prêt à l'emploi

4. SECHAGE OU DURCISSEMENT A 23°C et 50% HR

Surface: 15 '
Au toucher: 30'
Plein apparente: 1 h

5. ÉQUIPEMENT

Appliquer au rouleau, pinceau ou au pistolet (airless).

6. SOUTIEN POUR L'APPLICATION

Surfaces propres et sèches.

7. DILUTION

Il est utilisé tel quel et / ou dilué avec au maximum 5% d'eau déminéralisée.

8. CONSOMMATION

La consommation dépend de la porosité et de la régularité de la surface à traiter. Environ 300-400gr/m² à deux couches.

9. INDICATIONS POUR LE STOCKAGE ET L'APPLICATION

Température de stockage: 5°C à 30°C
Stabilité dans l'emballage d'origine: 12 mois
Conditionnement: pots de 18L - 10 L
Assurez-vous que les supports sont propres, secs et exempts de poussière, d'huile, de graisse, de rouille, de cire et de substances anti-adhérentes. Les membranes bitumineuses doivent avoir subi au moins 90 jours d'oxydation avant de procéder à l'application du produit.
Ne pas appliquer sur des surfaces sujettes à l'eau stagnante.

Protéger du gel.
Appliquer à des températures comprises entre + 5 ° + 35 ° C

10. COULEURS DISPONIBLES

Aluminium

L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sont sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimarrone Produzione s.r.l. réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être valides.