



Cimar[®]
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

AFALTO A FREDDO (Pâte imperméabilisante bitumineuse)

FICHE TECHNIQUE

BLACKKOTE (Pâte imperméabilisante bitumineuse)

Date di révision 23.09.19

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRODUCTEUR

Nom commercial: BLACKKOTE (pâte imperméabilisante bitumineuse)
Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy.
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 (0)89.302418

2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

BLACKKOTE est une pâte bitumineuse d'étanchéité pour une utilisation universelle.
On peut l'utiliser comme étanchéité pour les murs et les toits, des pare-vapeur dans l'isolation thermique, des revêtements de protection pour les murs à être enterrés, pour les réservoirs d'étanchéité et des réservoirs non destinés à contenir de l'eau potable.
Il peut être utilisé pour le revêtement anti-humidité des murs extérieurs.
C'est un produit à base d'eau.
Résiste à l'eau stagnante.
Il peut être mélangé dans toutes les proportions avec de l'eau, du sable et du ciment.
Peut être utilisé pour coller des panneaux isolants.
Il peut être utilisé pour le greffage dans l'agriculture.

3. IDENTIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Il se présente comme une pâte thixotrope, impalpable couleur foncée, diluable à l'eau.
Il sèche rapidement pour former un film brillant avec la caractéristique de présenter une imperméabilité élevée, même en présence de fortes stagnations d'eau.
Densité = $1,1 \pm 0,05 \text{ kg / dm}^3$
Résidu sec = $45 \pm 1\%$
Viscosité à 23 ° C = gel thixotrope
Teneur en COV prévue par le décret législatif n° 161 du 27/05/2006: 140 g / l de produit prêt à l'emploi
Teneur en COV dans le produit: 5 g / l de produit prêt à l'emploi

4. SECHAGE OU DURCISSEMENT A 23 ° C et 50% HR

Surface: 30 '
Au toucher: 2 heures
Plein apparente: 6 heures

5. ÉQUIPEMENT

Appliquer au rouleau, pinceau ou au pistolet (airless).

6. SOUTIEN POUR L'APPLICATION

Surfaces propres et sèches.

7. DILUTION

Prêt à l'emploi

8. CONSOMMATION

La consommation est fonction de la porosité et de la planéité de la surface à traiter.

9. INDICATIONS POUR LE STOCKAGE

Température de stockage: de 5 ° C à 30 ° C,
Stabilité dans les récipients d'origine: 12 mois
Conditionnement: pot de 5 kg-10 kg -18 kg

10. AVERTISSEMENTS

Éviter d'appliquer le produit sur des surfaces où il peut y avoir stagnation de l'eau ou des surfaces humides.
Appliquer le produit à des températures plus élevées (+10°C).
Ne pas appliquer en cas de pluie imminente, de rosée ou de brouillard.

L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sont sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimarr Produzione s.r.l. se réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être valide.