



Cimar[®]
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

BLACKKOTE GOLD (Pâte imperméabilisante bitumineuse)

FICHE TECHNIQUE

BLACKKOTE GOLD (Pâte imperméabilisante bitumineuse)

Date de révision 23.09.19

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRODUCTEUR

Nom commercial: BLACKKOTE GOLD (Pâte imperméabilisante bitumineuse)
Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy.
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 (0)89.302418

2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

BLACKKOTE GOLD est une pâte bitumineuse d'étanchéité pour une utilisation universelle.
C'est la version économique de son frère aîné EXTRALARGE, elle peut être utilisée comme imperméabilisation pour tout type de support, horizontal et vertical, et pour le collage de panneaux isolants.
C'est un produit à base d'eau.
Résistant à l'eau stagnante.

3. IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Il se présente comme une pâte thixotrope, impalpable couleur foncée, diluable à l'eau.
Il sèche rapidement pour former un film brillant avec la caractéristique de présenter imperméabilité élevée, même en présence de fortes stagnations d'eau.
Densité = $1,2 \pm 0,05 \text{ kg / dm}^3$
Résidu sec = $70 \pm 1\%$
Viscosité à 23 ° C = gel thixotrope
Teneur en COV prévue par le décret législatif n ° 161 du 27/05/2006: 140 g / l de produit prêt à l'emploi
Teneur en COV dans le produit: 10 g / l de produit prêt à l'emploi

4. SECHAGE OU DURCISSEMENT A 23 ° C et 50% HR

Surface: 40 '
Au toucher: 2 heure
Plein apparente: 6 heures

5. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT SEC

Flexibilité au froid: -10 °C
Allongement à la rupture: 300 %

6. ÉQUIPEMENT

Appliquer au rouleau, pinceau ou au pistolet (airless). L'équipement peut être nettoyé immédiatement après le travail avec de l'eau, ou avec des essences minérales.

7. SOUTIEN POUR L'APPLICATION

BLACKKOTE GOLD doit être appliqué sur surfaces propres, et exempt de pièces détachées sans poussière. Pour les supports poreux, il est conseillé d'appliquer un apprêt bitumineux, à base de solvant ou à base d'eau, prêt à l'emploi. Après le séchage de l'apprêt, les deux couches d'imperméabilisation BLACKKOTE GOLD seront projetées avec une consommation totale de 2 kg / m².
Il est conseillé d'interposer notre TNT POTENZIO entre une couche et l'autre.

8. CONSOMMATION

La consommation est fonction de la porosité et de planéité de la surface à traiter; cependant, il peut être estimé à 1 kg / m² par couche; il est conseillé d'appliquer deux couches.

9. INDICATIONS POUR LE STOCKAGE

Température de stockage: de 5 ° C à 30 ° C,
Stabilité dans les récipients d'origine: 12 mois
Conditionnement: pot de 5 kg-10 kg -18 kg

10. AVERTISSEMENTS

Éviter d'appliquer le produit sur des surfaces où il peut y avoir stagnation de l'eau ou des surfaces humides.
Appliquer le produit à des températures plus élevées (+10°C).
Ne pas appliquer en cas de pluie imminente, de rosée ou de brouillard.

L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sont sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimarrone s.r.l. se réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être valides.