



Via Mecio Gracco, 8h - Tel/Fax 089.302418
84131 - (zona ind.) Salerno

BRILLO (Peinture Aluminium)	FICHE TECHNIQUE
-----------------------------	-----------------

Date de révision 23.09.19

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRODUCTEUR

Nom commercial: BRILLO (Peinture Aluminium)
Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy.
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 (0)89.302418

2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATION

C'est une peinture de couleur aluminium, à base de résines synthétiques dissous dans le solvant et à séchage rapide. Il est utilisé pour protéger l'étanchéité bitumineuse préfabriquée et non, contre les rayonnements ultraviolets et contre les intempéries. Idéal pour les réservoirs et les tuyaux exposés à l'extérieur. Ses propriétés hautement réfléchissantes sont principalement dues à un pourcentage élevé de pâte d'aluminium et à l'utilisation de solvants purs. Il en permet un abaissement considérable de la température de surface de la membrane bitumineuse, ce qui prolonge sa durée dans le temps. Agiter vigoureusement avant utilisation.

3. IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Aspect: Liquide pigmenté moyen visqueux
Densité = $0,8 \text{ kg} / \text{dm}^3 \pm 0,05$
Résidu sec = $58 \pm 2\%$
Emissivité infrarouge (ASTM C-1471) > 0,80 (3M UK Corporate Analytical Services - Rapport GID 200690)
Index de réflexion solaire $\text{SRI} \geq 90$
Teneur en COV, pour les peintures à un composant de haute performance, comme prévue par le décret législatif n°161 du 27/05/2006: 750 g/l de prêt à l'emploi
Teneur en COV dans le produit: 650 g/l de prêt à l'emploi

4. SECHAGE OU DURCISSEMENT A 23 ° C et 50% HR

Surface: 10 '
Au toucher: 20 '
Plein apparente: 30'

5. ÉQUIPEMENT

Appliquer au rouleau, pinceau ou au pistolet (airless).

6. SOUTIEN POUR L'APPLICATION

Surfaces propres et sèches. L'application sur des membranes bitumineuses en rouleaux nécessite une période de maturation d'au moins 6 mois, juste pour obtenir la pleine brillance du produit. Sur Extralarge le vieillissement, est de 25/30 jours.

7. DILUTION

On l'utilise tel quel et/ou dilué avec un maximum de 5% de solvant pour les peintures synthétiques.

8. CONSOMMATION

La consommation est en fonction de la porosité et de planéité de la surface à traiter. Environ 0,150- 0,220 L/m² par couche (deux couches recommandées).

9. INDICATIONS POUR LE STOCKAGE

Température de stockage: 5 ° C ÷ 30 ° C Stabilité dans les récipients d'origine: 12 mois Conditionnement: 5 L - 18 L
--

10. COULEURS

Aluminium

COULEURS ET AVERTISSEMENTS DISPONIBLES

Aluminium

Avant l'application, mélanger le produit en homogénéisant le fond du récipient (éviter l'utilisation d'appareils électriques). N'appliquer que sur des surfaces où l'eau coule régulièrement, ne pas appliquer sur des surfaces sujettes à la stagnation de l'eau.

Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées ou humides.

Appliquer à des températures comprises entre +5°C et +35°C. Les conditions extrêmes de chaleur et de froid doivent également être évitées lors de l'application, en particulier sur les supports très chauds, car le processus de pelliculage de la peinture serait excessivement accéléré, avec des conséquences négatives sur la cohésion et l'adhérence du produit sur le support.

Bien que les produits à base de solvant, ne pas appliquer avec danger de pluie pendant le séchage du film. Appliquer la deuxième couche lorsque la première couche est parfaitement sèche.

Ce n'est pas un produit piétonnier, on ne peut marcher dessus que pour un entretien périodique occasionnel.

Appliquer la deuxième couche lorsque la première couche est parfaitement sèche.

Les nouvelles surfaces bitumineuses, qui viennent d'être appliquées, ont généralement des affleurements de surface hydrocarbonés qui rendent difficile l'adhérence parfaite du film de revêtement. Il est recommandé de n'appliquer sur les couches qu'après 6 mois à partir de leur installation.

Après utilisation, nettoyer les outils avec du white-spirit.

INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION RÉGLEMENTAIRE DES CEE

Symbole : Nocif

Phrases R :

R11 Facilement inflammable

R 20 Nocif par inhalation

R 65 Nocif : peut provoquer une atteinte pulmonaire en cas d'ingestion.

R 66 une exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Phrases S

S 9 Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.

S 13 Stocker à l'écart des aliments et boissons et des aliments pour animaux.

S 16 Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne fumez pas

S 23 Ne pas respirer les aérosols

S 51 Utilisation uniquement dans des endroits bien ventilés

S 24/25 Éviter le contact avec les yeux et la peau

S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage et/ou l'étiquette.

S 29 Ne pas jeter à l'égout.