



**Cimar**<sup>®</sup>  
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT  
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com  
www.cimarproduzione.com

EXTRALARGE STRONG (Gaine eau liquide bitumineuse élastomère renforcé)

fiche technique

Date de révision 23.09.19

## 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRODUCTEUR

Nom commercial: EXTRALARGE STRONG (Gaine eau liquide bitumineuse élastomère renforcé)  
Producteur : Cimar Produzione Surl sur la base de in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I- Italy.  
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 (0)89.302418

## 2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Extralarge strong est une pâte fluide constituée de bitume et d'élastomère renforcé avec des granulés spéciaux qui rendent le produit séché très imperméable à l'eau, particulièrement élastique et surtout mieux adapté pour résister à des compressions. En effet, il a une haute résistance mécanique à la compression, aux chocs, coups de poing au menton et à aux coups. Il est résistant aux hautes et basses températures. Il est surtout il recommandé en tant que fondements d'étanchéité des murs de soutènement et les planteurs. Il offre une grande et constante élasticité au fil du temps.

## 3. IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Aspect: pâte thixotrope granuleuse  
Densité =  $1,1 \pm 0,05 \text{ kg / dm}^3$   
Résidu sec =  $80 \pm 1\%$   
Viscosité à 23 ° C = gel de tixotropico  
Teneur en COV prévue par le décret législatif n ° 161 du 27/05/2006: 140 g / l de prêt à l'emploi  
Teneur en COV dans le produit: 15 g / l de prêt à l'emploi

## 4. SECHAGE OU DURCISSEMENT A 23 ° C et 50% HR

Surface: 30 '  
Au toucher: 1 heure  
Plein apparente: 4 heures

## 5. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT DRY

Charge à la rupture:  $118 \pm 1 \text{ N / cm}^2$

## 6. ÉQUIPEMENT

Appliquer avec un couteau en acier ou en plastique.

## 7. SOUTIEN ET APPLICATION

Avant l'application, les surfaces doivent être propres et sèches ; enlever soigneusement tout résidu d'huile ou de graisse et, si nécessaire, utiliser un nettoyeur à pression.  
Appliquer EXTRALARGE STRONG à la spatule en deux couches et laisser sécher au moins 48 heures. Le remplissage peut avoir lieu 72-96 heures après l'application. Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5°C ou dans des conditions climatiques défavorables (pluie).

## 8. DILUTION

Prêt à l'emploi

## 9. CONSOMMATION

La consommation est fonction de la porosité et de planéité de la surface à traiter, à environ 1,5 kg / m<sup>2</sup> main.

## 10. INDICATIONS POUR LE STOCKAGE

température de stockage: 5 ° C - 30 ° C  
Stabilité dans les récipients d'origine: 12 mois  
Emballage: boîtes 18 Kg

*demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione srl réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être valide.*