



Cimar[®]
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

FinGRIP (Fixatif acrylique)	FICHE TECHNIQUE
-----------------------------	-----------------

Date de révision 04.01.19

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ENTREPRISE

Nom commercial: Fixatif acrylique
Dénomination ultérieure: fixatif pour surfaces murales à base de résines styrènes-acryliques en émulsion aqueuse.
Entreprise: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy.
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 089.302418

2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATION

C'est un fixatif uniforme et consolidant pour les surfaces murales externes et internes à base de copolymères acryliques en émulsion aqueuse. Approprié pour l'usage sur les emplaçons civils du mortier de ciment, de la chaux, du mortier bâtard ou équivalent, du plâtre pour des intérieurs, de vieilles peintures ou des enduits.

3. IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Apparence: Liquide à faible viscosité
Densité = 1 g / ml
Résidu sec = 45 ± 1%

4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

Au toucher: 30'
Plein apparente: 4-6 h
Temps de reprise: 4-6 h

5. ÉQUIPEMENT

Appliquer au rouleau, au pinceau ou au pistolet (airless).

6. SOUTIEN POUR L'APPLICATION

Surfaces internes à base de gypse: effectuer tout jointoiment après consolidation avec FinGrip. Attendez 24 heures et poncez si nécessaire. Appliquez FinGrip.
Surfaces murales neuves et patinées: nettoyez soigneusement, en éliminant toute trace de poussière. Vérifiez que le mur est parfaitement sec. Faire des patchs et / ou lisser avec des matériaux compatibles et laisser vieillir.
Vieilles peintures et revêtements émiettés: vérifiez au préalable qu'ils sont bien ancrés au fond. Enlevez les petites pièces qui ne sont pas ancrées, nettoyez-les de la poussière et de la saleté. Faire un jointoiment avec des matériaux appropriés après la consolidation de la pièce avec FinGrip et laisser sécher.
FinGrip ne convient pas si vous devez réparer des surfaces dépouillées avec un décapant à peinture ou similaire. Le support doit être sec et propre, exempt d'huile, de graisse, de résidus de peinture et d'autres parties amovibles.

7. DILUTION

Proportions: de 1:5 à 1:10 en fonction de l'absorption de la surface. Pour les substrats très poreux, il est conseillé d'appliquer le produit le plus concentré.

8. CONSOMMATION ET STOCKAGE

La consommation est d'environ 0,100 L/m².
Température de stockage: 5 ° C - 30 ° C
Stabilité dans l'emballage d'origine: 12 mois
Conditionnement: citernes 5 L et 2 L.

9. CONSEILS PRATIQUES

Ne pas appliquer sur des murs ensoleillés (+ 35 ° C) ou dans des conditions de température ambiante, ou sur le fond, qui peuvent tomber en dessous de + 5° C dans les 24 premières heures après l'application

11. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CEE

D.M 28/01/92

D.Lvo 3/2/1997 n° 52.

D.Lvo 16/7/1978 n° 285 et mises à jour suivantes (Classification et Etiquetage):

Le produit est considéré comme non dangereuse selon la Directive 88/379 / CEE et les mises à jour suivantes.

Limite d'émission des composés organiques volatils (COV), conformément à la directive 2004/42 / CE.

Teneur maximale en COV 4 g / l (Directive 2004/42 / CE) Valeur limite UE VOC (BA / g) 50 g / l (2007) / 30 g / l (2010)

L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione srl réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être valide.