



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

GHOST (Peinture transparente hydrofuge)

FICHE TECHNIQUE

Date de révision 04.01.19

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / ENTREPRISE

Nom commercial: GHOST (Peinture transparente)
Dénomination ultérieure: Peinture transparente à base de copolymères d'acétate de vinyle en solution avec des solvants organiques.
Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy.
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 089.302418

2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATION

GHOST est un hydrofuge à solvant pour les substrats de construction tels que le plâtre, le ciment et le fibrociment. GHOST a un pouvoir de pénétration élevé dans les supports poreux et une excellente résistance aux alcalis forts; réalise une consolidation du support, en plus d'une uniformité de son absorption, favorisant l'application ultérieure de peintures à l'eau ou de revêtements muraux et améliore leur performance dans le temps. Ghost est utilisé, avec d'excellents résultats, pour inhiber l'absorption de la pierre vivante et la préserver au fil du temps. Il est utilisé pour encapsuler l'Eternit. GHOST agit comme une amorce pour l'application subséquente de MEMBRANA qui, à son tour, piège les particules d'Eternit qui autrement se désintègrent et sont libérées dans l'air. La procédure implique une couche de GHOST, suivie de deux couches de MEMBRANA. CIMAR a acquis une certification concernant l'efficacité de l'encapsulation réalisée avec les deux produits.

3. IDENTIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Apparence: Liquide à faible viscosité
Densité = $0,8 \pm 0,05 \text{ kg / dm}^3$
Résidu sec = $25 \pm 1\%$
Viscosité à 23°C * = $2000 \pm 1000 \text{ mPa.s}$
* (avec viscosimètre Brookfield équipé du Mod RVT - 20 tr / min à 20 ° C, turbine n ° 5)
Teneur en COV comme prévue par le décret législatif du 27/05/2006 n ° 161: 750 g/l de produit prêt à l'emploi
Teneur en COV dans le produit: 650 g/l de produit prêt à l'emploi

4. SÉCHAGE OU DURCISSEMENT À 23 ° C ET 50% HR

En surface: 15 '
Au toucher: 30 '
Plein apparente: 1 heure
Temps de reprise: 3 heures

5. ÉQUIPEMENT

Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet (airless).

6. SOUTIEN POUR L'APPLICATION

Supports muraux

7. DILUTION

Prêt à l'emploi

8. CONSOMMATION

La consommation dépend de la porosité et de la régularité de la surface à traiter.
Il est possible d'estimer une consommation entre 200-300 g/m² selon le support

9. INDICATIONS POUR LE STOCKAGE

Le produit doit être entreposé dans ses contenants fermés à l'abri des flammes nues et des sources de chaleur
Température de stockage: 5 ° C à 30 ° C
Stabilité dans l'emballage d'origine: 12 mois
Conditionnement: pots de 5 L - 18 L

10. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CEE

Symbole: Nocif

Phrases R:

R 10 Inflammable
R 11 Facilement inflammable
R 20 Nocif par inhalation.
R 36 Irritant pour les yeux
R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Phrases S:

S 3/9/49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé
S 13 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
S 16 Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Défense de fumer.
S 23 Ne pas respirer les aérosols
S 51 Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé
S 24/25 Éviter le contact avec les yeux et la peau
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement puis consulter un ophtalmologiste.
S 29 Ne pas jeter les déchets dans les égouts
S 33 Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
S 36 Porter un vêtement de protection approprié
S 62 En cas d'ingestion ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sont sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione surl réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être valide.