



Cimar[®]
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

IDROGENIUS (étanchéité transparente)

FICHE TECHNIQUE

Date de révision 11.06.19

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRODUCTEUR

Nom du produit : IDROGENIUS (IMPERMEABILISANT TRANSPIRANT LIQUIDE, INCOLOR, PENETRATION POUR SOLS PEDONABLES)

Fabricant : Cimar Produzione Surl avec usine à Salerno via Mecio Gracco 8H/8I.

Numéro de téléphone aussi pour les appels d'urgence : Tel +39 089.302418

2. CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATIONS

Imprégnant hydrofuge à base de solvant prêt à l'emploi pour sols piétonniers.

Spécifique pour la céramique, le grès, la pierre, le klinker, le grès étiré, la terre cuite, le béton forgé, le béton armé et les substrats en bois. C'est un produit facile à installer et rapide à appliquer. Il ne forme pas de film, mais agit seulement comme un sous-plancher, formant un revêtement imperméable et durable.

3. CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT LIQUIDE

Consistance : liquide

Poids spécifique à 15°C : 0,798 kg/dm³

Point d'inflammabilité (ASTM D56) : 40°C

Limite d'inflammabilité (% vol. dans l'air) : inférieure à 0,6 - supérieure à environ 7,0

4. APPLICATION

Sur les surfaces nécessitant plusieurs couches, appliquer la deuxième couche après avoir absorbé la première • Sur les sols peu absorbants, appliquer la deuxième couche. • L'absorption complète s'effectue en quelques heures en fonction de la porosité, du support, de la température et de l'humidité • La déperlance s'effectue en 24 heures environ et le séchage final en 10 jours environ, selon le pouvoir absorbant du support et la température.

5. SUPPORT D'APPLICATION

Nettoyer et dégraisser soigneusement les surfaces à traiter • Si nécessaire, laver à l'eau et au détergent et attendre que le produit sèche • Vérifier que les surfaces sont complètement sèches avant de procéder au traitement pour permettre une absorption adéquate du produit.

6. CONSOMMATION

Consommation x lt. sur surfaces très poreuses jusqu'à 10 m² (béton, béton forgé, etc.)

Consommation x lt. sur des surfaces poreuses moyennes jusqu'à 15 m² (carrelage, grès, etc.)

Consommation x lt. sur des surfaces peu poreuses jusqu'à 25 m² (klinker étiré, grès cérame, etc.).

7. INDICATIONS POUR LE STOCKAGE

Stabilité dans l'emballage d'origine : 12 mois
Conditionnement : lait de 5 lt et 1 lt

8. Avertissements

Consulter la fiche de données de sécurité. Tenir à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur, manipuler selon la fiche de données de sécurité.

Ne pas ajouter ou diluer le produit avec une substance susceptible d'altérer les caractéristiques de base • Ne pas effectuer de traitements à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +35°C • Ne pas effectuer de traitements dans des conditions climatiques défavorables (température, soleil, vent, humidité, pluie imminente, etc.)

• Il est recommandé de réaliser le traitement pendant les premières heures du jour pour permettre une absorption adéquate du produit avant toute humidité la nuit • Ne pas effectuer en cas ou imminence de pluie.

Les informations contenues dans cette brochure sont, à notre connaissance, exactes et exactes, mais les recommandations et suggestions données sont sans garantie, car les conditions d'utilisation ne sont pas sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des tests préliminaires et/ou de demander l'intervention de nos techniciens. La société Cimar Produzione surl se réserve le droit de modifier, remplacer et/ou supprimer les articles, ainsi que de modifier les données des produits mentionnés dans le présent prospectus, sans préavis ; dans ce cas, les indications fournies ici ne pourront plus être valables.