



**Cimar**<sup>®</sup>  
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H-8I - 84131 Salerno IT  
Tel/Fax 089 302418 - info@cimarproduzione.com  
www.cimarproduzione.com

MEMBRANA GOLD (gaine liquide )

fiche technique

Date de révision 23.10.19

#### 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PREPARATION ET DE LA SOCIETE ' / ENTREPRISE

Nom commercial: MEMBRANA GOLD (L'eau liquide gaine élastique)

Producteur : Cimar Produzione Sr.l sur la base de in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I- Italy.  
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 (0)89.302418

#### 2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATION

Étanchéité liquide coloré en émulsion aqueuse avec une très grande élasticité et un séchage rapide; à base de résines acryliques, styrène réticulable aux rayons ultraviolets. Résiste à l'eau stagnante. Résistant aux rayons ultraviolets, il n'a pas besoin de protection. Bonne marchabilité. Il est utilisé pour imperméabiliser tout type de support: terrasses restauration, viaducs, membranes bitumineuses détériorées, des feuilles, des plâtres et des murs de soutènement. Grace à sa grande élasticité est résistante aux climats rigoureux jusqu'à -20 °C. Il a obtenu le marquage CE. La MEMBRANA GOLD peut également être utilisée pour l'encapsulation de l'amiante ; le procédé implique l'application de Ghost, qui agit comme un apprêt, avec application ultérieure de la MEMBRANA GOLD, appropriée pour piéger les particules d'éternité qui, autrement, se désintègrent et sont libérées dans l'air. Cimar a acquis la certification de l'efficacité de l'encapsulation réalisée avec les deux produits. Le renforcement du produit doit être fait avec notre tissu POTENZIO.

#### 3. IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Aspect: Pâte pigmentée visqueuse

Densité =  $1,5 \pm 0,05 \text{ kg / dm}^3$

Résidu sec =  $72 \pm 5\%$

Viscosité à 23 ° C \*  $0,55 \text{ Pa} \cdot \text{s}$

Teneur en COV prévue par le décret législatif n ° 161 du 27/05/2006: 140 g / l de prêt à l'emploi

Teneur en COV dans le produit: 80 g / l de prêt à l'emploi

#### 4. SECHAGE OU DURCISSEMENT A 23 ° C et 50% HR

Surface: 30 '

Au toucher: 1 heure

Plein apparente: 4 heures

#### 5. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT DRY

Résistance à la traction : 1,1 MPa

Allongement à la rupture : > 200 %.

Flexibilité à froid : -20°C.

#### 6. ÉQUIPEMENT

Appliquer au rouleau, pinceau ou au pistolet (airless).

#### 7. SOUTIEN POUR L'APPLICATION

Surfaces propres et sèches. Sur les surfaces de ciment, qui poudrage normalement, il faudra appliquer une première couche diluée, max 35%; ou utiliser un apprêt acrylique (PRIMER C). Il est conseillé de ne pas utiliser le produit en cas de prévisions de pluie et des températures inférieures à -5 ° C.

SPEEDY peut faciliter son application avec des conditions météorologiques défavorables. Prêt à l'emploi.

## 8. CONSOMMATION

La consommation est en fonction de la porosité et l'homogénéité de la surface. On estime à environ 2 kg / m<sup>2</sup> en deux couches.

## 9. INDICATIONS POUR LE STOCKAGE

Température de stockage: 5 ° C à 30 ° C  
Conditionnement: 1,5-5-10-20 kg

Stabilité dans les récipients d'origine: 12 mois

## 10. COULEURS

Blanc, rouge, vert, gris, bleu et jaune.

## 11. AVERTISSEMENTS

Appliquer à des températures comprises entre +5°C et +35°C.

Éviter l'application directe sur des surfaces humides ou en présence de contre-poussée d'humidité ou sur des chapes légères.

Pour les applications sur de nouveaux substrats cimentaires, attendre qu'ils aient complètement durci.

Préparer, au besoin, des exhalateurs à vapeur.

Les joints de dilatation éventuels doivent être traités à l'avance et séparément de l'étanchéité.

Les couches de MEMBRANA GOLD, non complètement séchées, sont endommagées par l'action de : pluie, rosée et brouillard.

Avant d'appliquer la deuxième couche, assurez-vous que la première est complètement sèche.

*L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sont sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimarrone Produzione s.r.l. réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être valides.*