



Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

Primer C (Primaire Acrylique)

FICHE TECHNIQUE

Date de révision 04.01.19

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRODUCTEUR

Nom commercial: Primer C (Primaire Acrylique)

Dénomination ultérieure: Adhésif transparent à base de résines styrène-acryliques en émulsion aqueuse.

Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy.

Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 (0)89.302418

2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATION

PRIMER C est un adhésif à base de résines styrène acryliques en émulsion aqueuse pour le collage de panneaux isolants en polystyrène et de polystyrène sur plaques de plâtre. Il peut également être utilisé comme apprêt sur des surfaces cimentaires avant de les utiliser sur des produits cimentaires (murs en béton coulé ou murs préfabriqués, etc.) avant d'appliquer des finitions à base de gypse.

3. IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Apparence: Liquide à faible viscosité

Densité = $0,9 \pm 0,07 \text{ kg/dm}^3$

Résidu sec = $25 \pm 1\%$

Viscosité à 23°C^* = $2000 \pm 1000 \text{ mPa.s}$

**(viscosimètre Brookfield équipé du Mod RVT - 20 tr / min à 20°C , turbine n° 5)*

Teneur en COV comme prévue par le décret législatif du 27/05/2006 n° 161: 30 g/l de produit prêt à l'emploi

Teneur en COV dans le produit: 0.5 g/l de produit prêt à l'emploi

4. SECHAGE OU DURCISSEMENT A 23°C et 50% HR

Surface: 15'

Au toucher: 30'

Plein apparente: 1 h

5. ÉQUIPEMENT

Appliquer au rouleau, au pinceau ou au pistolet (airless). Prêt à l'emploi.

6. SOUTIEN POUR L'APPLICATION

Le support doit être sec et propre, exempt d'huile, de graisse, de résidus de peinture et d'autres parties amovibles.

7. CONSOMMATION

La consommation dépend de la porosité et de la régularité de la surface à traiter.

8. INDICATIONS POUR LE STOCKAGE

Température de stockage: 5°C à 30°C

Stabilité dans l'emballage d'origine: 12 mois

Conditionnement: pots de 18 L

Il est appliqué sur des supports secs, exempts de poussière, de pièces détachées, de graisse et d'huiles. L'application du produit ne peut pas être effectuée si la température est inférieure à $+5^\circ\text{C}$. Il est conseillé de vérifier que le support, ou le matériau à appliquer, a un indice d'absorption élevé, pour permettre à l'adhésif de sécher.