



Cimar[®]
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

SILVERTOP

SCHEDA TECNICA

Date de révision 19.09.19

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRODUCTEUR

Nom commercial: SILVERTOP
Dénomination ultérieure : Peinture aluminium à base de résines pour membranes bitumineuses
Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy.
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 (0)89.302418

2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATION

C'est une peinture de couleur aluminium, à base de résines synthétiques à base de solvants et de charges minérales. Il est utilisé pour protéger l'étanchéité bitumineuse préfabriquée et non contre les rayonnements ultraviolets et les intempéries. Agiter vigoureusement avant utilisation.

3. IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Apparence: Liquide pigmenté moyen visqueux
Densité = $0,9 \text{ kg/dm}^3 \pm 0,05$
Résidu sec = $43 \pm 1\%$
Teneur en COV comme prévue par le décret législatif du 27/05/2006 n°161:750 g/l de produit prêt à l'emploi
Teneur en COV dans le produit: 650 g/l de produit prêt à l'emploi

4. SECHAGE OU DURCISSEMENT A 23 ° C et 50% HR

Surface: 10 '
Au toucher: 20 '
Plein apparente:30 '

5. ÉQUIPEMENT

Appliquer au rouleau, pinceau ou au pistolet (airless).

6. SOUTIEN POUR L'APPLICATION

Surfaces propres et sèches. L'application sur des membranes bitumineuses en rouleaux nécessite une période de maturation d'au moins 6 mois, juste pour obtenir la pleine brillance du produit. Sur Extralarge, le fromage mûrit pendant 25/30 jours.

7. DILUTION

Il n'a pas besoin de dilution.

8. CONSOMMATION

La consommation dépend de la porosité et de la régularité de la surface à traiter. Environ. $0,150 - 0,220 \text{ l / m}^2$ par couche (deux couches sont recommandées).

9. INDICATIONS POUR LE STOCKAGE

Température de stockage: 5 ° C à 30 ° C

Stabilité dans l'emballage d'origine: 12 mois
Conditionnement: 5 L - 18 L pots

10. COULEURS DISPONIBLES

Aluminium

11. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA CEE

Symbole: Nocif

Phrases R:

R11 Facilement inflammable
R 20 Nocif par inhalation
R 65 Nocif: peut provoquer dommages aux poumons en cas d'ingestion
R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Phrases S:

S 3/9/49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé
S 13 Conserver à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux
S 16 Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Défense de fumer.
S 23 Ne pas respirer les aérosols
S 51 Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé
S 24/25 Éviter le contact avec les yeux et la peau
S 62 En cas d'ingestion, ne faire pas vomir: consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage et/ou l'étiquette.
S 29 Ne pas jeter les déchets dans les égouts

Avant l'application, mélanger le produit en homogénéisant le fond du contenant (éviter l'utilisation d'appareils électriques).
Ne pas appliquer sur des surfaces sujettes à la stagnation de l'eau.

Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées ou humides.

Appliquer à des températures comprises entre +5°C et +35°C. Il faut également éviter les conditions extrêmes de chaleur et de froid pendant l'application, en particulier sur les supports très chauds, car le processus de pelliculage de la peinture serait excessivement accéléré, ce qui aurait des conséquences négatives sur la cohésion et l'adhérence du produit sur le support.

Bien que le produit soit à base de solvant, ne pas appliquer avec risque de pluie pendant le séchage du film. Appliquer la deuxième couche lorsque la première couche est parfaitement sèche.

Ce n'est pas un produit piétonnier, il ne peut être piétiné que pour un entretien périodique occasionnel.

Appliquer la deuxième couche lorsque la première couche est parfaitement sèche.

Les surfaces bitumineuses nouvellement appliquées présentent généralement des affleurements superficiels d'hydrocarbures qui rendent problématique l'adhérence parfaite du film de revêtement. Il est recommandé de n'appliquer sur les membranes qu'après 6 mois à compter de leur installation.

Nettoyer les outils avec de white spirit après usage.

L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sont sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione surl réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être valide.