



Cimar[®]
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

SPORT & COLOR (revêtement synthétique pour sols sportifs)

FICHE TECHNIQUE

Date de révision 04.01.19

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRODUCTEUR

Nom commercial: SPORT & COLOR (revêtement synthétique pour sols sportifs)
Dénomination ultérieure : (Peinture acrylique en émulsion aqueuse pour la finition des sols sportifs).
Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy.
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 089.302418

2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Sport & Color est un revêtement à base de résines styrène-acryliques en émulsion aqueuse particulièrement résistantes à l'usure mécanique et aux agents atmosphériques. Il convient à la finition des courts de tennis, des terrains de basketball, du baby-foot avec support en conglomerat bitumineux et ciment.
Il se caractérise par une bonne élasticité et une excellente résistance antidérapante même dans des conditions humides.
Appliqué comme protecteur aux membranes bitumineuses, il les rend très praticables.

3. IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Apparence: Liquide pigmenté moyen visqueux
Densité = $1,7 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$
Résidu sec = $68 \pm 1\%$
Teneur en COV: 5 g/l de produit prêt à l'emploi

4. SÉCHAGE OU DURCISSEMENT À 23 ° C ET 50% HR

Surface: 15 '
Au toucher: 30'

5. ÉQUIPEMENT

Appliquer avec une spatule en caoutchouc.

6. SOUTIEN POUR L'APPLICATION

Surfaces propres et sèches.

7. DILUTION

Si nécessaire, diluer au maximum avec 10% d'eau.

8. CONSOMMATION

La consommation dépend de la porosité et de la régularité de la surface à traiter. Cependant, la consommation est estimée à environ 1-1,5 kg par m². Deux couches de produit sont recommandées.

9. INDICATIONS POUR LE STOCKAGE

Température de stockage: 5°C ÷ 30°C
Stabilité dans les récipients d'origine: 12 mois
Conditionnement: pots de 25 kG

10. COULEURS DISPONIBLES

Rouge et vert. D'autres couleurs sont disponibles sur demande (pour une commande minimum de 1000 kg).

11. TECHNIQUE D'APPLICATION

Verser le produit, convenablement dilué, sur un côté de la surface à traiter; appliquer 10 - 20 cm de largeur et, si possible, suivre la même longueur de côté, en tout cas pas plus de 20-25 mètres.

À partir du début de la piste de produit coulée, étendre le produit avec une spatule pour saturer le tissu. De cette manière, l'excédent de produit se dépose, grâce à l'inclinaison de la spatule, vers l'intérieur du champ, formant une nouvelle piste à aménager successivement.

Veillez à ne pas déposer l'excès vers l'extérieur du champ, sinon il ne pourra pas être repris et, une fois séché, provoquera une imperfection de la surface.

Pendant l'application, déplacez-vous parallèlement à la trace du produit coulé, en gardant la spatule caoutchoutée bien adhérente à la surface et avec la bonne inclinaison.

Le deuxième opérateur devra s'assurer que le flux de produits ne s'épuise jamais en ajoutant du produit frais lorsqu'il est épuisé.

Pendant l'été, par une journée claire, vous pouvez étendre deux couches de produit le même jour. Si les conditions météorologiques ne sont pas bonnes, il est conseillé de suspendre le travail car, étant le produit à base d'eau, celui-ci peut être emporté par la pluie qui arrive avant son séchage. Même la présence de brouillard est une raison valable pour suspendre temporairement le travail.

L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sont sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione surl réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être valide.