



**Cimar**<sup>®</sup>  
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT  
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com  
www.cimarproduzione.com

TRAFFIC (peinture routière réfléchissant)

FICHE TECHNIQUE

TRAFFIC (peinture routière réfléchissant)

Date de révision 19.09.19

#### 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRODUCTEUR

Nom commercial: TRAFFIC (peinture routière réfléchissant)

Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy.

Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 (0)89.302418

#### 2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

C'est la solution idéale pour tout type de signalisation horizontale. Il est fait de microsphères de verre pour donner à la peinture des caractéristiques hautement réfléchissantes. Il est destiné aux applicateurs professionnels.

#### 3. IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Apparence: Liquide pigmenté pâteux

Densité =  $1,60 \pm 0,05$  Kg / L

Résidu sec =  $74 \pm 1\%$

Microsphères mixtes (selon les spécifications Anas) = 30%

Index de réfraction des microsphères = 1,51

Granulométrie: sphères de verre - Résiduel au tamis - cumulatif

Tamis	MIN	MAX
µm	%	%
250	0	0
212	0	5
180	0	15
106	45	85
63	90	100

Qualité:

80% de qualité visible (méthode d'analyse EN-1424)

< 5% de granules de verre et d'autres particules

#### 4. SECHAGE OU DURCISSEMENT

Surface: 10 min. Au toucher: 30 min.

#### 6. ÉQUIPEMENT

Appliquer au rouleau, au pinceau ou au pistolet (airless).

#### 7. SOUTIEN POUR L'APPLICATION

Surfaces propres et complètement sèches.

#### 7. DILUTION

Utilisez le diluant spécifique produit par notre société. Diluer pour un maximum de 5%.

## 8. CONSOMMATION

La consommation théorique est d'environ 1,5 mq/ kg. Épaisseur recommandée 180-200 microns.

## 10. INDICATIONS POUR LE STOCKAGE

Température de stockage: de 5 ° C à 30 ° C,  
Stabilité dans les récipients d'origine: 12 mois  
Conditionnement: 30 kg

## 10. COULEURS DISPONIBLES

Blanc, jaune, bleu et noir.

## 11. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CEE

### Phrases di Risque

R11 Facilement inflammable.  
R20 Nocif par inhalation.

### Conseils de prudence

S9 Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.  
S16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.  
S25 Éviter le contact avec les yeux et la peau.  
S29 Ne pas jeter les résidus à l'égout.  
S33 Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

*L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sont sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione surl réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être valide.*