produzione s.u.r.l.
Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

ULTRAGRIP (Colle pour béton) FICHE TECHNIQUE

Date de révision 04.09.19

## 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRODUCTEUR

Nom commercial: ULTRAGRIP (Colle pour béton)
Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy.
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 089.302418

## 2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATION

Produit à base de résines élastiques en émulsion aqueuse et de silice inerte. Il est utilisé pour l'extérieur et l'intérieur des surfaces en bois, panneaux isolants, peintures murales, briques, céramiques, surfaces en béton, plâtre métallique et ciment cellulaire pour adhérence aux enduits, lissage, mortiers pour les restaurations ou prémélanges pour les manteaux.

## 3. IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Apparence: Pâte visqueuse
Densité = 1,5 ± 0,02 kg/dm$^3$
Résidu sec = 66 ± 1%
VOC (g/l) 0,50

## 4. ÉQUIPEMENT ET APPLICATION

Appliquer avec un rouleau, un pinceau ou une brosse.
Attendez 18/24 heures avant de procéder au chevauchement des mélanges de ciment.
Ne pas appliquer de plâtre sur 2 cm.
Nettoyez les outils avec de l'eau.

## 5. SOUTIEN POUR L'APPLICATION

Surfaces propres et sèches. Prêt à l'emploi.

## 6. CONSOMMATION

La consommation dépend de la porosité et de la régularité de la surface à traiter. Il est estimé à environ 200-300 gr/m$^2$ par couche.

## 7. INDICATIONS POUR LE STOCKAGE

Température de stockage: 5°C ÷ 30°C
Stabilité dans l'emballage d'origine: 12 mois
Conditionnement: pots de 5 Kg – 10 Kg - 20 Kg
Le produit est vulnérable au gel.

8. COULEURS DISPONIBLES

| |
|---|
| Rose et blanc. |

Le produit doit être appliqué dans des conditions telles que son séchage complet puisse être assuré le plus rapidement possible. Par conséquent, n'appliquez pas le produit sur des surfaces gelées, sous réserve des rigueurs de la nuit ou près de la pluie. Ne pas appliquer le produit sur des substrats sujets à l'humidité cachée. Attendre au moins 2 heures (dans des conditions climatiques non extrêmes) avant de procéder à la sur-application des mélanges cimentaires. Dans le cas d'une application sur des panneaux isolants pour couches, il est recommandé d'appliquer un filet auto-adhésif entre les panneaux au lieu du treillis de plâtre. Ne pas appliquer de plâtre d'une épaisseur supérieure à 2 cm.

*L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione surl réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être valide.*