



Cimar[®]
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

UP & DOWN (Adhésif bitumineux solvant) fiche technique

UP & DOWN (Adhésif bitumineux solvant)
Date de révision 29.05.19

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRODUCTEUR

Nom commercial : UP & DOWN (adhésif bitumineux solvant)
Produit : Cimar Surl Production avec usine à Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I.
Téléphone pour les appels urgents : Tel +39 (0)89 302418

2. CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATIONS

Il s'agit d'un adhésif bitumineux en véhicule solvant à base de bitume, solvants, charges inertes, plastifiants et additifs, destiné à l'application à froid de membranes bitumineuses polymères sur les supports extradados tels que le béton, les membranes préexistantes, le bois.

3. CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT LIQUIDE

Aspect : pâte thixotrope
Densité = $1,1 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$
Résidu sec = $80 \pm 1\%$
Teneur en COV exigée par le décret législatif n° 161 du 27/05/2006 : 750 g/l de produit prêt à l'emploi
Teneur en COV du produit : 600 g/l de produit prêt à l'emploi

4. SÉCHAGE À 23°C ET 50% UR

Temps de prise : 48 h

5. ÉQUIPEMENT

Appliquer à l'aide d'une spatule dentée ou d'une raclette à long manche.
Avant l'application, homogénéiser le produit à l'aide d'un agitateur mécanique.

6. SUPPORT D'APPLICATION

Le support doit être sec, propre, exempt de parties friables ou non collantes, avec des pentes inférieures à 5% (pour des pentes supérieures à 40%, compléter l'action de UP & DOWN par des fixations mécaniques appropriées), avec une température de surface des supports ne dépassant pas 40°C, à une température ambiante non inférieure à +5°C, en climat sec.

7. APPLICATION

Le produit est appliqué uniformément sur le support à l'aide d'une raclette à long manche ou, dans les endroits difficiles d'accès, d'une spatule dentée à manche court. Le temps de prise finale varie en fonction du type de support, de l'épaisseur appliquée, de la température et des conditions hygrométriques ambiantes.

8. DILUTION

Prêt à l'emploi.

9. CONSOMMATION

La consommation dépend de la porosité et de la régularité de la surface à traiter, environ 1-1,2 Kg/m².

10. INSTRUCTION DE STOCKAGE

Température de stockage : 5°C - 30°C

Stabilité de l'emballage : 12 mois

Emballage : 18 kg

Avertissements

Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité. Entreposer dans des pièces à l'abri de la lumière directe du soleil ou des sources de chaleur. Le film sec est insoluble dans l'eau et soluble dans les solvants, huiles et graisses. Utiliser des diluants synthétiques ou nitro courants pour nettoyer les outils.

Les informations contenues dans cette brochure sont, à notre connaissance, exactes et exactes, mais les recommandations et suggestions données sont sans garantie, car les conditions d'utilisation ne sont pas sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des tests préliminaires et/ou de demander l'intervention de nos techniciens. La société Cimar Produzione srl se réserve le droit de modifier, remplacer et/ou supprimer les articles, ainsi que de modifier les données des produits mentionnés dans le présent prospectus, sans préavis ; dans ce cas, les indications fournies ici ne pourront plus être valables.