



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

ASFALTO A FREDDO

ficha técnica

BLACKKOTE GOLD (Pasta bituminosa impermeabilizante para uso universal)

última revisión 18.04.17

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / EMPRESA

Nombre comercial: ASFALTO A FREDDO (Pasta bituminosa impermeabilizante para uso universal)
Productor: Cimar Produzione Sr.l, Salerno via Mecio Gracco 8H/8I.
Tel +39 089.302418

2. CARACTERÍSTICAS Y USOS

ASFALTO A FREDDO Se puede utilizar como un agente impermeabilizante para paredes y techos, para barreras de vapor, en aislamiento térmico, para revestimientos protectores de mampostería que pudieran estar enterrados. Se puede utilizar para el barnizado antihumedad de paredes externas. Es un producto al agua. Resistente al estancamiento de agua. Mezclable en todas las proporciones con agua, arena y cemento.

3. CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS LÍQUIDOS

Peso específico: 1.2 ± 0.05 Kg / dm³.
Residuo seco: $70 \pm 1\%$. Viscosidad a 23 ° C: gel tixotrópico.
Contenido de COV según lo exigido por el decreto legislativo de 27/05/2006 n. ° 161: 140 g / l de producto listo para el uso
Contenido de COV en el producto: 10 g / l de producto listo para el uso.
Secado o endurecimiento a 23 ° C y 50% HR
En superficie: 30 min.
Al tacto: 1 hora.
Tiempo de espera para la segunda capa: 24 horas.

4. SECANDO O ENDURECIMIENTO 23°C Y 50% de UR

En la superficie: 40 '
Al tacto: 2 horas.
Apariencia completa: 6 horas.

5. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO SECO

Alargamiento a la rotura: 300%. Flexibilidad fría -10 °C

6. UTENSILIOS

Cepillo, brocha, rodillo, espátula y airless

7. SUPORTE PARA APLICACIÓN

Asfalto a Freddo debe aplicarse en superficies limpias, libres de polvo y de partes que se desprendan fácilmente. Una vez que la primera mano se haya secado, se aplicará una segunda mano.

8. CONSUMO

Dos manos con un consumo total de 2 kg / m² (1 kg / m² por mano).

9. ISTRUCCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO

Temperatura de almacenamiento: 5 ° C a 30 ° C.
Estabilidad en el embalaje original: 12 meses.
El producto es sensible a las heladas.

10. ADVERTENCIAS

Evite aplicar el producto en superficies donde pueda haber agua estancada o superficies mojadas.
Aplicar el producto a temperaturas superiores a + 10 ° C.
No aplicar en caso de inminente lluvia, rocío, niebla.

La información contenida en esta declaración es, a nuestro entender, precisa y precisa, pero cualquier recomendación y sugerencia es sin garantía alguna, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es recomendable hacer pruebas preliminares y / o solicitar la asistencia de nuestros técnicos. La empresa Cimarrone Produzione srl se reserva el derecho de modificar, reemplazar y / o eliminar los artículos, así como a cambiar los datos de los productos que se muestran en esta declaración, sin previo aviso; En este caso, las indicaciones aquí indicadas pueden dejar de ser válidas.