



**Cimar**<sup>®</sup>  
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT  
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com  
www.cimarproduzione.com

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| COPPER (Pintura cobre reflectante para membranas bituminosas.) | ficha técnica |
|----------------------------------------------------------------|---------------|

última revisión 11.04.17

#### IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / EMPRESA

Nombre comercial: COPPER (Pintura cobre reflectante para membranas bituminosas)

Productor : Cimar Produzione Sr.l, Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I.

Tel +39 089.302418

#### CARACTERISTICAS Y USOS

Copper es una pintura de color cobre, a base de resinas estireno-acrílicas y de rápido secado, que se emplea para proteger las impermeabilizaciones bituminosas de la intemperie y de las radiaciones ultravioletas.

Es un producto reflectante; disminuye la temperatura superficial de la membrana con el resultado ultimo de reducir el envejecimiento térmico. Agitar vigorosamente antes de usar.

#### SOPORTE Y APLICACIÓN

Limpie y seque las superficies.No aplicar en superficies donde puede haber estancamientos de agua. Esperar a que la maduración de las nuevas membranas de bitumen-polímero (mínimo de tres meses) antes del recubrimiento con Copper desde el afloramiento de los aceites contenidos en ellos podría causar el desprendimiento del producto o zonas con variaciones de color. En Extralarge, la maduración es de 2/3 días.

#### CONSUMO

El consumo depende de la porosidad y la regularidad de la superficie a tratar.

El consumo se estima en aprox. 200-300 g / m<sup>2</sup>

#### CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS

Apariencia: Líquido de viscosidad media.

Peso específico: 0.87 ± 0.03 kg / dm<sup>3</sup>.

Residuo seco: 60 ± 1%.

Viscosidad a 23 ° C \*: 25 ± 1 seg. \* (con taza Ford - agujero n.4).

Contenido de COV según lo exigido por el decreto legislativo de 27/05/2006 n. ° 161: 140 g / l de producto listo para el uso

Contenido de COV en el producto: 5 g / l de producto listo para el uso

#### SECADO O ENDURECIMIENTO A 23 ° C Y 50% HR

En superficie: 15 min.

Al tacto: 30 min.

Resultado completo: 1 hora.

#### ISTRUCCIONES PARA ELALMACAMIENTO

Temperatura de almacenamiento: 5 ° C a 30 ° C.

Estabilidad en el embalaje original: 12 meses.

El producto es sensible a las heladas

#### ADVERTENCIAS

No utilizar la flama sobre el producto si no está perfectamente seco. Aplicar el producto sobre soportes perfectamente secos. Limpiar bien la superficie a tratar, eliminando polvo, partes sueltas o friables, grasas o aceites, que puedan perjudicar la adherencia del producto al soporte.

**COLOR**

cobre

**UTENSILIOS**

Rodillo, pulverizador, brocha

**EMBALAJE**

Lt. 5 - 18

Inflamable \ Nocivo

NO

ecológico

Producto al agua

Listo para el uso

*La información contenida en esta declaración es, a nuestro entender, precisa y precisa, pero cualquier recomendación y sugerencia es sin garantía alguna, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es recomendable hacer pruebas preliminares y / o solicitar la asistencia de nuestros técnicos. La empresa Cimar Produzione srl se reserva el derecho de modificar, reemplazar y / o eliminar los artículos, así como a cambiar los datos de los productos que se muestran en esta declaración, sin previo aviso; En este caso, las indicaciones aquí indicadas pueden dejar de ser válidas.*