



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H-8I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

FINGRIP (Fijador acrílico reforzante.)

ficha técnica

última revisión 11.04.17

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / EMPRESA

Nombre comercial: Fingrip (Fijador acrílico reforzante.)
Productor : Cimar Produzione Sr.l, Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I.
Tel +39 089.302418

CARACTERÍSTICAS Y USOS

Es un fijador uniforme y reforzante para superficies de paredes externas e internas a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa. Adecuado para uso en mortero cementoso, cal, mortero o mortero equivalente, yeso para interiores, pinturas viejas o revestimientos.

SOPORTE Y APLICACIÓN

Superficies internas con base de yeso: realice cualquier lechada después de la consolidación con FinGrip. Espere 24 horas y lije si es necesario. Vuelva a aplicar FinGrip. Superficies de pared nuevas y erosionadas: limpie con cuidado, eliminando todos los rastros de polvo. Verifique que la pared esté perfectamente seca. Haga cualquier parche y / o suavizado con materiales compatibles y déjelo envejecer. Viejas pinturas y revestimientos que se desmoronan: compruebe de antemano que están bien anclados al fondo. Retire las piezas pequeñas que no estén ancladas y elimine el polvo y la suciedad. Realice cualquier rejuntado con materiales adecuados después de la consolidación de la pieza con FinGrip y deje secar. FinGrip no es adecuado si necesita reparar superficies peladas con removedor de pintura o similar. El sustrato debe estar seco y limpio, así como libre de aceite, grasa, residuos de pintura y otras partes extraíbles. Volumen diluyente De 1: 5 a 1:10 dependiendo de la absorción de la pared. Para sustratos muy porosos, es aconsejable aplicar el producto más concentrado.

CONSUMO

El es de aproximadamente 0,100 lt / m²

CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS

Aparencia: líquido de viscosidad baja
Peso específico = 1 g / ml Residuo seco = 45 ± 1%
Secado o endurecimiento
Al tacto: 30 '
Resultado completo: 4-6 horas
Pintura excesiva: 4-6 horas

ISTRUCCIONES PARA ELALMACENAMIENTO

Temperatura de almacenamiento: 5 ° C a 30 ° C
Estabilidad en el embalaje original: 12 meses
El producto es sensible a las heladas
Límite de emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV), de acuerdo con la Directiva 2004/42 / CE. Contenido máximo de COV 4 g / l (Directiva 2004/42 / CE). Valor límite de la UE para los compuestos orgánicos volátiles (cat BA / g) 50 g / l (2007) 30 g / l (2010).

ADVERTENCIAS

No aplicar en paredes soleadas (+ 35 ° C) o con condiciones de temperatura ambiente o del suelo, que pueden caer por debajo de + 5 ° C en las primeras 24 horas después de la aplicación.

COLOR

color blanco

UTENSILIOS

Rodillo, brocha y pulverizador (airless)

EMBALAJE

Tanques de 2 y lt. 5

Inflamable \ Nocivo no

Ecológico

Producto al agua

Listo para el uso



La información contenida en esta declaración es, a nuestro entender, precisa y precisa, pero cualquier recomendación y sugerencia es sin garantía alguna, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es recomendable hacer pruebas preliminares y / o solicitar la asistencia de nuestros técnicos. La empresa Cimarrone Produzione srl se reserva el derecho de modificar, reemplazar y / o eliminar los artículos, así como a cambiar los datos de los productos que se muestran en esta declaración, sin previo aviso; En este caso, las indicaciones aquí indicadas pueden dejar de ser válidas.