produzione s.r.l.
Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

GammaColor ficha técnica

Pintura acrílica en emulsión acuosa.

Características y usos
Cover Gold es una pintura a base de resinas acrílicas de estireno en emulsión acuosa, que se utiliza para proteger los revestimientos impermeables bituminosos de los rayos ultravioleta. El producto también se usa con excelentes resultados en elhormigón. Gracias a su alto contenido de resina y pigmentos es un producto de alta opacidad y larga duración.

Soporte para la aplicación
Limpie y seque las superficies. No aplicar en superficies donde puede haber estancamientos de agua. Espere a que se curen las nuevas membranas de bitume-polímero (mínimo tres meses) antes de proceder con el recubrimiento con COVERGOLD ya que el afloramiento de los aceites contenidos en ellas puede provocar la separación del producto o áreas con variaciones de color. Consumo Diluir al máximo 5% de agua. El consumo depende de la porosidad y la regularidad de la superficie a tratar, se puede estimar en alrededor de 200 g / m² por mano; se recomiendan dos manos. En superficies porosas, es preferible aplica el primer COVERGOLD diluido con 15-20% de agua.

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN
Aspecto: líquido pigmentado a viscosidad media Peso específico = 1,2 ± 0,05 Kg / dm^3
Residuo seco = 60 ± 5% PH = 9.4
VOC (g / l) 0.60

utensilios Rodillo, brocha y pulverizador.

SECADO O ENDURECIMIENTO A 23 ° C y 50% HR
En superficie: 15 minutos Libre de polvo: 20 min Resultado completo: 1 hora

ISTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
Temperatura de almacenamiento: 5 ° C a 30 ° C Estabilidad en el embalaje original: 12 meses
El producto es sensible a las heladas

Color Blanco, rojo, verde, gris, amarillo y azul. embalaje Kg. 20

ADVERTENCIAS Aplíquelo solo en superficies con salida regular de agua, no aplique sobre superficies sujetas a estancamientos de agua. • No aplicar sobre superficies mojadas o húmedas. • No lo use en tanques, sótanos o canales sujetos a fuertes contrapresiones de agua o agua a presión. Aplicar a temperaturas entre + 5 ° C y + 35 ° C. Se deben evitar las condiciones extremas de calor y frío durante la aplicación. No aplicar cuando la temperatura puede caer por debajo de + 5 ° C durante el secado de la película de pintura. No aplique sobre sustratos muy calientes ya que el proceso de pintura se aceleraría, con consecuencias negativas sobre la cohesión y adhesión del producto al soporte. • No aplique con mucha humedad o riesgo de lluvia mientras la película se está secando. • Aplique la segunda mano cuando la primera mano esté completamente seca. • No es un producto peatonal, se puede pisar solo para el mantenimiento periódico. Después del uso, limpie las herramientas con agua y, si el producto se ha secado, se recomienda que lo elimine con alcohol blanco.

La información contenida en este folleto es, a nuestro leal saber y entender, precisa y correcta, pero cualquier recomendación y sugerencia que se haga no tiene garantía, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es aconsejable realizar pruebas preliminares y/o solicitar la intervención de nuestros técnicos. La sociedad Cimar Produzione surl se reserva el derecho de modificar, sustituir y/o eliminar los artículos, así como de cambiar los datos de los productos que figuran en el presente folleto, sin previo aviso; en este caso, es posible que las indicaciones que figuran en el mismo ya no sean válidas.