



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

BRILLO (Pintura resinosa de aluminio para membranas bituminosas.)

ficha técnica

última revisión 11.04.17

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / EMPRESA

Nombre comercial: Brillo (Pintura resinosa de aluminio para membranas bituminosas.)

Productor : Cimar Produzione Sr.l, Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I.

Tel +39 089.302418

CARACTERISTICAS Y USOS

Es un barniz de color aluminio basado en resinas sintéticas disolventes, derápido secado. Se emplea para proteger las impermeabilizaciones bituminosas prefabricadas y no prefabricadas de las radiaciones ultravioletas y de la intemperie. Indicado para tanques y tuberías expuestas al exterior. Sus altas propiedades reflectantes se deben principalmente a un alto porcentaje de pasta de aluminio y al uso de disolventes puros. Logra una disminución considerable de la temperatura superficial de la membrana bituminosa, que extiende su durabilidad en el tiempo. Agitar vigorosamente antes de usar.

SOPORTE Y APLICACIÓN

Limpie y seque las superficies. La aplicación en vainas bituminosas en rollos requiere un período de maduración de al menos 6 meses, para obtener el brillo completo del producto. En Extralarge, la maduración es de 25/30 días.

CONSUMO

El consumo depende de la porosidad y la regularidad de la superficie a tratar.
Aproximadamente 0.150 - 0.220 l / m² por mano (las manos recomendadas son 2).

CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS

Apariencia: Líquido pigmentado a viscosidad media.

Peso específico: 0.85 ± 0.05 Kg / dm³.

Residuo seco: 58 ± 1%.

PH = 4.58.

Viscosidad a 23 ° C * = 25 segundos ± 1 seg.

* (con taza Ford agujero n. ° 4).

Contenido de compuestos orgánicos volátiles según lo exige el decreto legislativo de 27/05/2006 n. ° 161: 750 g / l de producto listo para usar

Contenido de COV en el producto: 650 g / l de producto listo para usar

SECADO O ENDURECIMIENTO A 23 ° C Y 50% HR

En superficie 10 minutos

Al tacto: 20 min.

Resultado completo: 30 minutos.

ISTRUCCIONES PARA ELALMACAMIENTO

Almacene en un lugar seco y bien ventilado en sus contenedores cerrados lejos de llamas abiertas y fuentes de calor.

Estabilidad en el embalaje original: 12 meses.

ADVERTENCIAS

Antes de aplicar, mezcle el producto homogeneizando el fondo en el contenedor (evite el uso de aparatos eléctricos).

Aplicarlo solo en superficies con salida regular de agua, no aplique sobre superficies sujetas a estancamientos de agua.

• No aplicar sobre superficies mojadas o húmedas.

• Aplicar a temperaturas entre + 5 ° C y + 35 ° C. Durante la aplicación, también deben evitarse condiciones extremas de calor y frío, especialmente en sustratos muy calientes, ya que el proceso de la pintura se aceleraría con consecuencias negativas sobre la cohesión y la adhesión del producto al sustrato.

• A pesar de ser productos basados en disolventes, no aplicar con riesgo de lluvia mientras la película se está secando. Aplique la segunda mano cuando la primera mano esté completamente seca.

- No es un producto peatonal, se puede pisar solo para el mantenimiento periódico ocasional
- Aplique la segunda mano cuando la primera capa esté completamente seca.
- Las superficies bituminosas recientemente aplicadas generalmente tienen afloramientos superficiales de hidrocarburos que hacen que la adhesión perfecta de la película de recubrimiento sea problemática. Se recomienda aplicar en los mantos solo después de 6 meses de su colocación
- Después del uso, limpie las herramientas con alcohol blanco.

Lea la hoja de datos de seguridad cuidadosamente antes de usarla.

Frases R:

R11 Fácilmente inflamable.

R20 Nocivo por inhalación.

R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o grietas en la piel.

Frases S:

S9 Conservar solo en los contenedores originales en un lugar fresco y bien ventilado.

S13 Conservar lejos de alimentos y bebidas.

S16 Conservar alejado de las fuentes de ignición. No fumar

S23 No respirar los aerosoles.

S51 Usar únicamente en un lugar bien ventilado.

S24 / 25 Evite el contacto con los ojos y la piel.

S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acuda inmediatamente al médico y muestre la etiqueta y / o el envase.

S29 No tirar los residuos al alcantarillado.

COLOR

aluminio

UTENSILIOS

Rodillo, pulverizador, cepillo

EMBALAJE

Lt. 5 - 18

Inflamable \ Nocivo

si

Listo para el uso

La información contenida en esta declaración es, a nuestro entender, precisa y precisa, pero cualquier recomendación y sugerencia es sin garantía alguna, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es recomendable hacer pruebas preliminares y / o solicitar la asistencia de nuestros técnicos. La empresa Cimarrone Produzione srl se reserva el derecho de modificar, reemplazar y / o eliminar los artículos, así como a cambiar los datos de los productos que se muestran en esta declaración, sin previo aviso; En este caso, las indicaciones aquí indicadas pueden dejar de ser válidas.