



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

SPORT&COLOR (Revestimiento sintético para pavimentaciones deportivas)

ficha técnica

última revisión 11.04.17

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / EMPRESA

Nombre comercial: Sport&Color (Revestimiento sintético para pavimentaciones deportivas. Pintura acrílica en emulsión acuosa para el acabado de pistas deportivas.)

Productor : Cimar Produzione Sr.l, Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I.

Tel +39 089.302418

CARACTERÍSTICAS Y USOS

Sport & Color es un revestimiento de espesor a base de resinasestireno- acrílicas en emulsión acuosa particularmente resistente al desgaste mecánico y otros agentes atmosféricos. Se utiliza para el acabado de pistas de tenis, baloncesto, fútbol con soporte, en conglomerado bituminosos y cementicios. Se caracteriza por una buena elasticidad y una excelente resistencia al desgaste, antideslizante incluso en superficies mojadas. Se aplica como protección para las membranas bituminosas haciendolas transitables

SOPORTE Y APLICACIÓN

Limpie y seque las superficies. El piso a cubrir debe estar perfectamente nivelado y tener una buena limpieza básica. Los sustratos cementosos no deben pulverizar ni despegar partículas; en cualquier caso, es esencial utilizar un primer acrílico (Primer C) o bituminoso (Primer); para otros soportes, se debe usar el agarre universal (Ultragrip).

CONSUMO

El consumo de PAVIALL depende de la porosidad y la regularidad de la superficie a tratar. Sin embargo, el consumo total se estima en alrededor de 500-600 gramos por m2 en dos manos de producto.

Para el consumo de POLISUPER, cuando los soportes son altamente transitables, recomendamos la aplicación en dos manos con un consumo de 250 gr / mq por cada mano(consumo total de 500 gr / m²).

CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS

Apariencia: Líquido pigmentado a viscosidad media.

Peso específico: 1.7 ± 0.5 Kg / dm³.

Residuo seco: 68 ± 1%.

Contenido de COV: 5 g / l de producto listo para el uso

SECADO O ENDURECIMIENTO A 23 ° C Y 50% HR

En superficie: 15 min.

Al tacto: 30 min.

ISTRUCCIONES PARA ELALMACENAMIENTO

Temperatura de almacenamiento: 5 ° C a 30 ° C.

Estabilidad en el embalaje original: 12 meses.

COLOR

Rojo y verde

Otros colores bajo pedido.

UTENSILIOS

Espátula de goma

EMBALAJE

Kg 25

Inflamable \ Nocivo: NO

Producto al agua



La información contenida en esta declaración es, a nuestro entender, precisa y precisa, pero cualquier recomendación y sugerencia es sin garantía alguna, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es recomendable hacer pruebas preliminares y / o solicitar la asistencia de nuestros técnicos. La empresa Cimarrone Produzione srl se reserva el derecho de modificar, reemplazar y / o eliminar los artículos, así como a cambiar los datos de los productos que se muestran en esta declaración, sin previo aviso; En este caso, las indicaciones aquí indicadas pueden dejar de ser válidas.