



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H-8I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

ULTRAGRIP (Producto mejorador de adherencia para cemento.)	ficha técnica
--	---------------

última revisión 11.04.17

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / EMPRESA

Nombre comercial: Ultragrip (Producto mejorador de adherencia para cemento)
Productor : Cimar Produzione Sr.l, Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I.
Tel +39 089.302418

CARACTERÍSTICAS Y USOS

Producto a base de resinas elásticas en emulsión acuosa y aridos de naturaleza silícea. Se emplea para superficies exteriores e interiores de madera, paneles aislantes, murales, ladrillos, cerámicas, superficies de hormigón, metal, yeso y cemento celular, para promover la adherencia de enlucidos, nivelación, morteros para restauraciones o premezclas para recubrimientos. Espere aproximadamente 6/8 horas antes de aplicar la segunda mano; posteriormente, el tiempo de espera será de 18/24 horas antes de continuar con la superposición del próximo producto. No aplique yeso de más de 2 cm

SOPORTE Y APLICACIÓN

Limpie y seque las superficies.

CONSUMO

El consumo depende de la porosidad y la regularidad de la superficie a tratar. Se estima en ca. 200-300 gr / m² por mano.

CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS

Apariencia: pasta viscosa
Peso específico = 1.5 ± 0.02 Kg / dm³
Residuo seco = $66 \pm 1\%$ VOC (g / l) 0.50

SECADO O ENDURECIMIENTO A 23 ° C Y 50% HR

En superficie: 15 min.
Al tacto: 30 min.
Resultado completo: 1 hora.
Tiempo de recuperación: 3 horas.

ISTRUCCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO

Indicaciones para el almacenamiento
Temperatura de almacenamiento: 5 ° C a 30 ° C.
Estabilidad en el embalaje original: 12 meses.
El producto es sensible a las heladas.

ADVERTENCIAS

El producto debe aplicarse en condiciones tales que se pueda asegurar su secado completo en el menor tiempo posible. Por lo tanto, no aplique el producto sobre superficies congeladas, sometidas a los rigores de la noche o cerca de climas lluviosos. No aplique el producto sobre soportes afectados por humedad oculta. Espere al menos 2 horas (en condiciones climáticas no extremas) antes de continuar con la aplicación excesiva de mezclas de cemento. En el caso de la aplicación en paneles aislantes para capas, en lugar de la red de yeso de la puerta, es aconsejable aplicar una red autoadhesiva entre los paneles. No aplique yesos con espesores superiores a 2 cm.

COLOR

color Rosa y blanco

UTENSILIOS

Rodillo, cepillo o brocha.
Limpia las herramientas con agua

A person wearing blue jeans and brown shoes is sweeping a light-colored tiled floor with a broom. The broom has a wooden handle and a wide, flat head with light-colored bristles. The person is captured in a side profile, moving the broom across the tiles. The background is slightly blurred, showing more of the tiled floor and a hint of a wall.

EMBALAJE

Kg. 5 - 10 – 20

Inflamable \ Nocivo no

Ecológico

Producto al agua

Listo para el uso

La información contenida en esta declaración es, a nuestro entender, precisa y precisa, pero cualquier recomendación y sugerencia es sin garantía alguna, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es recomendable hacer pruebas preliminares y / o solicitar la asistencia de nuestros técnicos. La empresa Cimarrone Produzione srl se reserva el derecho de modificar, reemplazar y / o eliminar los artículos, así como a cambiar los datos de los productos que se muestran en esta declaración, sin previo aviso; En este caso, las indicaciones aquí indicadas pueden dejar de ser válidas.