



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

EXTRALARGE ALLUMINATO	ficha técnica
EXTRALARGE ALLUMINATO	
última revisión 04.01.17	

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / EMPRESA

Nombre comercial: EXTRALARGE ALLUMINATO
Designación: Pasta impermeabilizante bicomponente color aluminio, elastica a base di bitume speciali e pregiati pigmenti alluminio.
Prodoctor : Cimar Produzione Srl, Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I.
Tel +39 089.302418

2. CARACTERISTICAS Y USOS

El Extralarge Alluminato consiste en el siguiente kit: estaño con el componente "A", de 10 Kg; 3,5 kg de estaño con el componente "B". Los dos componentes se mezclan de forma sencilla, vertiendo el contenido de la lata de 3,5 kg directamente en la lata Extralarge de 10 kg. Agitar lentamente con un taladro a baja velocidad (es importante que el numero de giros sea bajo) el tiempo necesario para homogeneizar los dos componentes, hasta al pasar del color marrón de la pasta bituminosa, al color aluminio brillante que deriva del componente "B". Se obtendrá una cubierta bituminosa de color aluminio que se puede aplicar como segunda mano en todos los casos en que se utilice Extralarge como agente impermeabilizante.

Ventajas del uso de Extralarge Alluminato como mano final en la impermeabilización de Extralarge:

- no es necesario utilizar materiales de protección para proteger la capa bituminosa, la mano final de Extralarge Aluminato forma una película flexible altamente impermeable ya protegida con pigmentos de aluminio compatibles con la emulsión de betún;
- se obtiene una superficie reflectante UV que extiende la vida útil de la membrana bituminosa Extralarge;
- el mantenimiento ordinario es de dos años, en particular la protección con pinturas acrílicas ya no es necesario; se realizará una recuperación con nuestras pinturas de Aluminio Eco o aluminio Brillo cada 4/5 años; la mayor duración está dada por los pigmentos de aluminio atrapados por el manto bituminoso a fin de mantener el color del aluminio más tiempo que el uso de una simple pintura de aluminio;
- ahorro de mano de obra para la aplicación del protectivo en la impermeabilización bituminosa.

3. CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS LÍQUIDOS

Aspecto: pasta tixotrópica.
Peso específico: $1.3 \pm 0.05 \text{ g / dm}^3$ • Residuo seco: $60 \pm 5\%$.
Viscosidad a 23 °: gel tixotrópico.
Contenido de COV según lo exigido por el decreto legislativo 27 / 05n006 n ° 161: 140 g / l de producto listo para el uso.
Contenido de COV en el producto: 17 g / l de producto listo para el uso.
Secado o endurecimiento a 23 ° C y 50% HR

4. SECANDO O ENDURECIMIENTO 23°C Y 50% de UR

En superficie: 30 min.
Al tacto: 1 hora.
Resultado completo: 8 horas.

6. UTENSILIOS

Cepillo, brocha, espátula y airless

7. SUPORTE PARA APLICACIÓN

Aplicar sobre la primera mano de Extralarge completamente seco.
Consumo: en una sola mano, sobre el Extralarge, con un consumo de 1 kg / m².

8. ADVERTENCIAS

Mezclar a bajas revoluciones para evitar la formación de gas dentro del producto.
Los rendimientos descritos del Aluminato Extralarge, como la flexibilidad en frío y su capacidad para soportar áreas de estancamiento, se logran cuando la capa impermeabilizante está completamente curada (después de aproximadamente 15 días desde la aplicación).

9. ISTRUCCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO

Temperatura de almacenamiento: 5 ° C a 30 ° C.
Estabilidad en el embalaje original: 12 meses.
El producto es sensible a las heladas

La información contenida en esta declaración es, a nuestro entender, precisa y precisa, pero cualquier recomendación y sugerencia es sin garantía alguna, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es recomendable hacer pruebas preliminares y / o solicitar la asistencia de nuestros técnicos. La empresa Cimar Produzione srl se reserva el derecho de modificar, reemplazar y / o eliminar los artículos, así como a cambiar los datos de los productos que se muestran en esta declaración, sin previo aviso; En este caso, las indicaciones aquí indicadas pueden dejar de ser válidas.