



Cimarrone[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarroneproduzione.com
www.cimarroneproduzione.com

EXTRALARGE STRONG (Membrana liquida bituminosa a base de agua)

ficha técnica

EXTRALARGE STRONG (Membrana liquida bituminosa a base de agua)

última revisión 04.01.17

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / EMPRESA

Nombre comercial: EXTRALARGE STRONG (Membrana liquida bituminosa a base de agua, reforzada con cauchos sintéticos y rellenos inertes)
Productor: Cimarrone Produzione url, Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I.
Tel +39 089 302418

2. CARACTERÍSTICAS Y USOS

Extralarge Strong es una pasta fluida, compuesta de betún y reforzada con gránulos especiales que hacen que el producto sea altamente impermeable, particularmente elástico y sobre todo más adecuado para resistir a la compresión. De hecho, tiene una alta resistencia mecánica a la compresión, al impacto, a la punción y al corte. Resistente a bajas y altas temperaturas. Se recomienda especialmente como impermeabilización de cimientos, muros de contención y jardineras. Ofrece elasticidad alta y constante en el tiempo..

3. CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS LÍQUIDOS

Aspecto: pasta tixotrópica granular.
Peso específico: 1.0 ± 0.05 Kg / dm³.
Residuo secundario: $80 \pm 1\%$.
Viscosidad a 23 ° C: gel tixotrópico.
Contenido de COV según lo requerido por el decreto legislativo 27/05/006 n. 161: 140 g / l de producto pronto para el uso
Contenido de COV en el producto: 15 g / l de producto que listo para el uso

4. SECANDO O ENDURECIMIENTO 23°C Y 50% de UR

En superficie: 30 min.
Al tacto: 1 hora.
Tiempo de espera para la segunda mano: 24 horas.

5. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO SECO

Carga de ruptura: 118 ± 1 N / cm².
Alargamiento a la rotura: 500%

6. UTENSILIOS

Espátula de acero

7. SUPORTE PARA APLICACIÓN

Antes de la aplicación, las superficies deben ser limpiadas completamente y quitando los restos de aceite o grasa. Si es necesario puede ayudarse con una lavadora a presión. No deben estar presentes estancamientos de agua.
Aplicación

8. APLICACIÓN

Aplique Extralarge Strong con la espátula en dos manos, permitiendo que la primera mano se seque durante al menos 48 horas antes de aplicar la segunda mano. Las operaciones de relleno pueden tener lugar 72-96 horas después de la aplicación. No aplique el producto a temperaturas inferiores a + 5 ° C y en condiciones climáticas adversas (lluvia). SPEEDY puede facilitar el secado

9. DILUCION

Listo para el uso.

10. CONSUMO

El consumo depende de la porosidad y la regularidad de la superficie a tratar, aproximadamente 3 Kg / m² en dos manos.

11. ISTRUCCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO

Temperatura de almacenamiento: 5 ° C ÷ 30 ° C.
Estabilidad en el embalaje original: 12 meses.
El producto es sensible las heladas

La información contenida en esta declaración es, a nuestro entender, precisa y precisa, pero cualquier recomendación y sugerencia es sin garantía alguna, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es recomendable hacer pruebas preliminares y / o solicitar la asistencia de nuestros técnicos. La empresa Cimarrone Produzione srl se reserva el derecho de modificar, reemplazar y / o eliminar los artículos, así como a cambiar los datos de los productos que se muestran en esta declaración, sin previo aviso; En este caso, las indicaciones aquí indicadas pueden dejar de ser válidas.