



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

MEMBRANA GOLD

ficha técnica

Membrana elástica líquida de color, enriquecida con resinas y aditivos que le otorgan mayor impermeabilidad y durabilidad. Ha obtenido la marca CE.

Características y usos

Impermeabilizante líquido colorado en emulsión acuosa con elasticidad muy alta y secado rápido; a base de resinas de estireno acrílico reticulables a los rayos ultravioleta. Resiste el estancamiento de agua. Resiste los rayos ultravioleta, no necesita protección. Se utiliza para impermeabilizar cualquier tipo de soporte: restauración de terrazas, viaductos, membranas bituminosas deterioradas, láminas, yesos y paredes contra el suelo. Gracias a su alta elasticidad resiste en los climas más rígidos hasta -20 ° C. Membrana Gold también se puede usar para la encapsulación de amianto; el procedimiento implica la aplicación de Ghost, que actúa como primer, con la aplicación posterior de la Membrana Gold, adecuada para atrapar las partículas de eternit que, de lo contrario, se desintegran y se liberan en el aire. Cimar ha adquirido la certificación sobre la eficacia de la encapsulación llevada a cabo con los dos productos.

Soporte para la aplicación

Limpie y seque las superficies. En superficies cementosas, normalmente polvorientas, es aconsejable dar primero una primera mano del producto diluido, máximo 35%; o use un primer acrílico (PRIMER C). Es recomendable abstenerse de aplicar en condiciones de lluvia o previsiones y temperaturas inferiores a -5 ° C. SPEEDY puede facilitar su aplicación en condiciones climáticas adversas.

Consumo

El consumo depende de la porosidad y la regularidad de la superficie a tratar. Se estima en ca. 2 kg / m² en dos manos.

Características de identificación del producto líquido

Apariencia: pasta pigmentada viscosa.

Peso específico = 1.5 ± 0.05 Kg / dm³

Residuo seco = 72 ± 2%

Viscosidad a 23 ° C = 0.55 Pa • s

Contenido de COV según lo exigido por el decreto legislativo de 27/05/2006 n. ° 161: 140 g / l de producto listo para el uso

Contenido de COV en el producto: 80 g / l de producto listo para el uso.

Secado o endurecimiento

En la superficie: 30 minutos

Al tacto: 1 hora.

Tiempo de espera para la segunda mano: 24 horas

Características del producto seco

Alargamiento a la rotura: > 200%

Resistencia a la tracción: 1.1 MPa

Flexibilidad fría: -20 ° C

Istrucciones para el almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: 5 ° C a 30 ° C

Estabilidad en el embalaje original: 12 meses

El producto es sensible a las heladas

ADVERTENCIAS

Aplicar a temperaturas entre + 5 ° C y + 35 ° C • Evite la aplicación directa en superficies húmedas o en presencia de contrapresión de humedad o en soleras aligeradas • Para aplicaciones en nuevos sustratos cementosos, espere a que se madure completamente •

Prepare, si es necesario, emisores de vapor • Todas las juntas de expansión deben tratarse con anticipación y por separado de la impermeabilización • Las capas de MEMBRANA, no completamente secas, se dañan por la acción de la lluvia, el rocío y la niebla • Antes de aplicar la segunda mano, asegúrese de que la primera esté completamente seca.

Colores blanco, rojo, verde, gris y negro, azul y amarillo. Están disponibles otros colores bajo pedido (para una orden mínima de 1000 kg)

utensilios Rodillo, brocha o pulverizador (sin aire)

embalaje Kg seco 1.5-5 - 10 - 20

Refuerzo con el tejido TNT: Nuestro tejido "Potenzio" puede ser usado para reforzar la aplicación de la Membrana Gold.

Acepta Speedy

La información contenida en este folleto es, a nuestro leal saber y entender, precisa y correcta, pero cualquier recomendación y sugerencia que se haga no tiene garantía, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es aconsejable realizar pruebas preliminares y/o solicitar la intervención de nuestros técnicos. La sociedad Cimar Produzione surl se reserva el derecho de modificar, sustituir y/o eliminar los artículos, así como de cambiar los datos de los productos que figuran en el presente folleto, sin previo aviso; en este caso, es posible que las indicaciones que figuran en el mismo ya no sean válidas.