



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

MEMBRANA

ficha técnica

Membrana líquida elástica coloreada

Características y usos

Impermeabilizante a base de resinas en emulsion acuosa con alta elasticidad y secado rápido. Se usa para impermeabilizar cualquier tipo de soporte; por ejemplo, membranas bituminosas deterioradas, láminas, yesos, paredes en contacto con la tierra y superficies de cemento

Refuerzo con el tejido POTENZIO. Nuestro tejido "POTENZIO" se puede utilizar para reforzar la aplicación de MEMBRANA .

Soporte para la aplicación

Limpie y seque las superficies. Es aconsejable abstenerse de aplicar en condiciones o previsiones de lluvia y con temperaturas de + 5 ° C. Speedy puede facilitar su aplicación en condiciones climáticas adversas. En superficies cementosas, que normalmente son polvorientas, es aconsejable dar una primera mano del producto diluido, máximo 35%; o use un primer acrílico (Primer C).

Consumo

El consumo depende de la porosidad y la regularidad de la superficie a tratar. Se estima que es aprox. 2 Kg / m² en dos manos.

Características de identificación del producto líquido

Apariencia: pasta pigmentada viscosa.

Peso específico: 1,4 ± 0,05 Kg / dm³.

Residuo seco: 64 ± 1%.

Viscosidad a 23 ° C: gel tixotrópico.

Contenido de COV según lo exigido por el decreto legislativo de 27/05/2006 n. ° 161: 140 g / l de producto listo para el uso

Contenido de COV en el producto: 30 g / l de producto listo para el uso.

Secado o endurecimiento a 23 ° C y 50% HR

En superficie: 30 min. Al tacto: 1 hora.

Colores blanco, rojo, verde, gris, negro

Embalaje Kg seco 1.5 - 5 -10- 20

Tiempo de espera para la segunda mano: 24 horas

Utensilios brocha, pulverizador, rodillo

Características del producto seco

Resistencia a la tracción Ø 1 mm: 2,9 MPa

Alargamiento a la rotura:> 100%.

Instrucciones para el almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: 5 ° C a 30 ° C.

Estabilidad en el embalaje original: 12 meses.

El producto es sensible a las heladas.

ADVERTENCIAS

Aplicar a temperaturas entre + 10 ° C y + 35 ° C • Evite la aplicación directa en superficies húmedas o en presencia de contrapresión de humedad o en soleras aligeradas • Para aplicaciones en nuevos sustratos cementosos, espere a que se maduren completamente •

No trabaje en sustratos donde no haya impermeabilización visible: póngase en contacto con el Ns. oficina técnica • Prepare, si es necesario, emisores de vapor • Todas las juntas de expansión deben tratarse con anticipación y por separado de la impermeabilización

• Las capas de MEMBRANA, no completamente secas, se dañan por la acción de la lluvia, el rocío y la niebla • Antes de aplicar la segunda mano, asegúrese de que la primera esté completamente seca.

La información contenida en este folleto es, a nuestro leal saber y entender, precisa y correcta, pero cualquier recomendación y sugerencia que se haga no tiene garantía, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es aconsejable realizar pruebas preliminares y/o solicitar la intervención de nuestros técnicos. La sociedad Cimar Produzione surl se reserva el derecho de modificar, sustituir y/o eliminar los artículos, así como de cambiar los datos de los productos que figuran en el presente folleto, sin previo aviso; en este caso, es posible que las indicaciones que figuran en el mismo ya no sean válidas.