



Cimar[®]
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

Revisione: 20.09.2019

SCHEDA TECNICA TNT POTENZIO FIBRA 300 gr/mq

Test	Unità	Standard
Peso	G/m ²	300 ± 10%
Contenuto di legante	%	2.0-8.0
Contenuto di Acqua	%	<0.5
Forza di trazione MD (Tensile Strength MD)	N/150 mm	≥ 60
Forza di trazione CD (Tensile Strength CD)	N/150 mm	≥ 60
Rapporto di permeazione (Permeation Rate)	s	≤ 250

Caratteristiche

E' un tessuto di fibra di vetro tagliata appositamente con laminazione manuale.

Con ottime performance come:

Buona bagnatura di prodotti a base di resina

Ottima compatibilità con guaine all'acqua a base acrilica o poliuretanica

Buona resistenza alla trazione con flessibilità

Legante a base di resina altamente solubile

Eccellente distribuzione delle fibre

Uniformità di peso

Eccellente traslucidità

Confezioni disponibili e stoccaggio:

Ogni rotolo pesa normalmente 30 kg (il peso potrebbe variare) ed è imballato in un sacchetto di plastica posto in una cartone.

Ogni rotolo deve essere immagazzinato a temperatura compresa tra 10 e 40 °C per non più di 12 mesi, e protetti dal gelo e dai raggi diretti del sole.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.