

**CIMAR STABILIMENTO**  
Via Mecio Gracco 8H - 84131 - Salerno  
Telefono e fax: 089 302418  
www.cimarproduzione.com - info@cimarproduzione.com  
Rev. Dicembre 2023

**bigum**<sup>®</sup>  
malta cementizia



**IL MONOCOMPONENTE CHE PUÒ  
TRASFORMARSI IN BICOMPONENTE**

con l'additivo **NO LIMITS**  
avrà un prodotto bicomponente  
ad elevatissima elasticità

impermeabilità

**GARANTITA 10 ANNI**

con UNIPOL SAI oltre i 400 M<sup>2</sup>

No Limits



Bigum



**Cimar**<sup>®</sup>



bigum®

Con **bigum** si realizza un rivestimento impermeabile ad elevata flessibilità per impermeabilizzare terrazzi, piscine, balconi, gallerie, serbatoi, viadotti, bagni, ponti e tutti i supporti soggetti al deterioramento dell'acqua.


Completamente atossico.



Ottima aderenza e flessibilità su ogni superficie.



Si applica in maniera rapida e pratica.



Con l'additivo **No Limits** si aggiungono ulteriori requisiti all'impermeabilizzazione cementizia:

- *Notevole aumento della flessibilità, anche a basse temperature.*
- *Indifferenza al gelo.*
- *Pedonabilità.*
- *Resistenza ai raggi UV.*
- *Sopporta sollecitazioni strutturali, anche di particolare rilievo.*

**NOLIMITS**



bigum®

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Versare nella latta di Bigum fino a 3 kg di acqua, per ottenere una malta più o meno fluida; quindi mescolare lentamente con il trapano fino ad ottenere una pasta omogenea senza grumi.

Preparare la malta di Bigum **NO LIMITS** aggiungendo poco alla volta la polvere di Bigum all'interno della latta contenente il lattice **NO LIMITS** ed agitare con un trapano a basso numeri di giri; per avere una malta più fluida, aggiungere da 0,750 ad 1,5 litri, se necessario, quindi miscelare ulteriormente.

### APPLICAZIONE

Dopo l'accurata preparazione, la malta **bigum** potrà essere applicata a spatola. Il prodotto va applicato in due mani incrociate: tra una mano e l'altra andrà inserita la rete in fibra di vetro.

Cimar consiglia l'utilizzo della Rete di Rinforzo per Malte Cementizie 5X5 che è a disposizione dei Clienti. La rete va applicata sulla prima mano a prodotto fresco.

A prodotto completamente asciutto (5-6 ore circa) andrà applicata la seconda mano, in direzione incrociata rispetto alla prima.

### RIVESTIMENTO

Ad asciugatura completa va applicato il rivestimento. Il sistema Bigum assicurato da Unipol-Sai prevede necessariamente che l'incollaggio sia effettuato con Super K.

**SUPER K**

### AVVERTENZE

I supporti da trattare devono essere ben puliti. Non usare su gesso, legno o su superfici metalliche. Tenere la confezione al riparo dal caldo e dal gelo.



**NO in sacco ma in latta. Più funzionale!**

**CONFEZIONE: kg 15 di polvere.**  
**ADDITIVO NO LIMITS: kg 8.**