



Cimar[®]
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

ULTRA POLYMERS trasparente (Resina elastomerica igroindurente)

SCHEDA TECNICA

Data di revisione 08.03.24

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PRODUTTORE

Nome commerciale: ULTRA POLYMERS TRASPARENTE (Resina elastomerica igroindurente)
Produttore : Cimar Produzione Surl con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

Protettivo impermeabile trasparente a bassa viscosità, appositamente studiato per l'impermeabilizzazione di balconi e terrazzi soggetti ad infiltrazioni. La sua esclusiva formulazione, applicata in due strati, garantisce l'impermeabilità del sottofondo lasciando inalterato il faccia a vista delle superfici. Risulta stabile ai cicli gelo-disgelo, agli shock termici e presenta un'ottima durabilità ed elevata resistenza meccanica.

3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto: liquido trasparente Peso specifico = $1.08 \pm 0,05 \text{ Kg/dm}^3$ Residuo secco = $98 \pm 1\%$
Contenuto COV come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 750 g/l di prodotto pronto all'uso
Contenuto di COV nel prodotto: 0 g/l di prodotto pronto all'uso

4. Consumo

0,600 kg/mq in due mani

5. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ESSICCATO

Flessibilità a freddo: - 25 °C
Temperatura di esercizio -25°C/+80°C
Allungamento alla rottura: 160 % Resistenza a trazione senza rinforzo 6 N/mm²

6. ATTREZZATURE

Applicare spatola metallica dentata e successivo passaggio di rullo frangibolle per eliminare eventuali bolle d'aria intrappolate
PULIZIA ATTREZZI: prodotto fresco con alcool etilico denaturato. Con prodotto essiccato rimuovere meccanicamente

7. TRATTAMENTO PRELIMINARE DEL SUPPORTO ED APPLICAZIONE

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee o anti-aderenti e tutti i materiali che possano creare discontinuità o inestetismi. Verificare che la superficie da trattare sia priva di umidità eccessiva, quest'ultima potrebbe causare macchie biancastre oltre che bolle e distacchi. Un metodo efficace, se non si dispone di strumenti idonei, può essere l'applicazione di un foglio di polietilene sigillato con nastro adesivo, su di una parte della superficie esposta al sole, verificando dopo 24 ore l'eventuale presenza di condensa.

APPLICAZIONE:

Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di primer. Dopo aver accuratamente pulito la superficie da trattare, applicare ULTRA TRASPARENTE applicare la prima mano con un consumo di 350-400 gr/mq a seconda dell'irregolarità del supporto, aiutandosi con il rullo frangibolle. Attendere i tempi necessari per l'applicazione della seconda mano (vedi tabella temperature) e completare l'applicazione con il quantitativo di prodotto restante, fino ad arrivare al consumo indicato dalla presente scheda tecnica.

8. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO/CONFEZIONI/COLORI

Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 12 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

9. AVVERTENZE

Il prodotto è pronto all'uso e non deve essere diluito con acqua o solvente. Chiudere le confezioni immediatamente dopo l'utilizzo. Temperature di stoccaggio alte o basse potrebbero variare la viscosità del prodotto. Per ottenere una lavorabilità ottimale, consigliamo di stoccare il prodotto, almeno 24 ore prima dell'utilizzo, a temperature prossime ai 20°C.

Se, con il tempo e l'uso, fosse necessario pulire la superficie di ULTRA, utilizzare una soluzione di acqua e alcool denaturato in rapporto 1:1

TEMPERATURA D'APPLICAZIONE	APPLICAZIONE SECONDO STRATO
20°C	Dopo 12 ore
0°C	Dopo 48 ore

Temperature e tempi di fuori pioggia

TEMPERATURA	TEMPI
20°C	2 ore
15°C	2 ore e 30 min
10°C	3 ore
5°C	4 ore
0°C	5 ore

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione s.r.l. si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.